

9. 品質管理基準及び規格値

品質管理基準及び規格値 目次

| | |
|---|----|
| 1 セメント・コンクリート | |
| (転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く) | 1 |
| 2 ガス圧接 | 4 |
| 3 既製杭工 | 4 |
| 4 下層路盤 | 5 |
| 5 上層路盤 | 6 |
| 6 アスファルト安定処理路盤 | 7 |
| 7 セメント安定処理路盤 | 7 |
| 8 アスファルト舗装 | 8 |
| 9 転圧コンクリート | 10 |
| 10 グースアスファルト舗装 | 11 |
| 11 路床安定処理工 | 12 |
| 12 表層安定処理工 (表層混合処理) | 13 |
| 13 固結工 | 14 |
| 14 アンカー工 | 14 |
| 15 補強土壁工 | 14 |
| 16 吹付工 | 15 |
| 17 現場吹付法砕工 | 17 |
| 18 河川土工 | 19 |
| 19 海岸土工 | 19 |
| 20 砂防土工 | 20 |
| 21 道路土工 | 21 |
| 22 捨石工 | 22 |
| 23 コンクリートダム | 23 |
| 24 覆工コンクリート (N A T M) | 25 |
| 25 吹付けコンクリート (N A T M) | 28 |
| 26 ロックボルト (N A T M) | 29 |
| 27 路上再生路盤工 | 29 |
| 28 路上表層再生工 | 30 |
| 29 排水性舗装工・透水性舗装工 | 30 |
| 30 プラント再生舗装工 | 32 |
| 31 工場製作工 (鋼橋用鋼材) | 32 |
| 32 ガス切断工 | 33 |
| 33 溶接工 | 33 |
| 34 区画線工 (溶融式, 高視認性) | 35 |

【参考資料】

| | |
|----------------------|-----|
| 1 単位水量測定実施フロー図 | 参-1 |
| 2 ロックボルトの引抜試験 | 参-2 |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|--|----|------|--------------------|--|---|---|--|-------------|---|
| 1 セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く) | 材料 | 必須 | アルカリ骨材反応対策 | 徳島県土木工事共通仕様書による | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ | |
| | | | その他 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 設計図書による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 (砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘要を参照) | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | JIS A 5005 (コンクリート用砕石及び砕砂) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材-第1部：高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (コンクリート用スラグ骨材-第2部：フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3 (コンクリート用スラグ骨材-第3部：銅スラグ骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材-第4部：電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H) | ○ | |
| | | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 JIS A 5005 | 砕石 40%以下 砂利 35%以下 舗装コンクリートは35%以下 ただし、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合は25%以下 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 ただし、砂利の場合は、工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ | |
| | | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308 | 粗骨材 砕石 3.0%以下 (ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外 (砂利等) 1.0%以下 細骨材 砕砂 9.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外 (砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上) | | ○ | |
| | | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | ・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のもの」の圧縮強度による試験方法」による。 | ○ | |
| | | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | ○ | |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ | |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 JIS A 5005 | 細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下 | 砂、砂利： 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 砕砂、砕石： 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | ○ | |
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ | |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | | | ○ | |
| | | | 練混ぜ水の水质試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308附属書C | 懸濁物質の量：2g/L以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び水道水が変った場合。 | 上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。 | ○ | |
| | | | | 回収水の場合： JIS A 5308附属書C | 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | | その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。 | ○ | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | | | |
|--|--------------|---|------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|
| 1 セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く) | 製造 (プラント) | その他(JISマーク表示されたレディミキストコンクリートを使用する場合は除く) | 計量設備の計量精度 | / | 水: ±1%以内 セメント: ±1%以内 骨材: ±3%以内 混和材: ±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤: ±3%以内 | 工事開始前, 工事中1回/6ヶ月以上 | レディミキストコンクリートの場合, 印字記録により確認を行う。 | ○ | | | |
| | | | ミキサの練混ぜ性能試験 | | バッチミキサの場合: JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2 | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合: コンクリート内のモルタル量の偏差率: 0.8%以下 コンクリート内の粗骨材量の偏差率: 5%以下 圧縮強度の偏差率: 7.5%以下 コンクリート内空気量の偏差率: 10%以下 コンシステンシー(スランプ)の偏差率: 15%以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ・重要構造物※以外で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験, 又はレディミキストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。 ※函渠(樋門・樋管含む), 橋台, 橋脚, 橋脚フーチング, RC擁壁, トンネル, コンクリートダム, 砂防ダム, 堰本体, 排水機場本体, 水門, 共同溝本体 | ○ | | |
| | | | 連続ミキサの場合: 土木学会規準JSCE-I 502-2013 | | コンクリート中のモルタル単位容積質量差: 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差: 5%以下 圧縮強度差: 7.5%以下 空気量差: 1%以下 スランプ差: 3cm以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | | ○ | | | |
| | | | 細骨材の表面水率試験 | | JIS A 1111 | 設計図書による | 2回/日以上 | レディミキストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ | | |
| | | | 粗骨材の表面水率試験 | | JIS A 1125 | | 1回/日以上 | | ○ | | |
| | | | 施工 | | 必須 | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | 原則0.3kg/m ³ 以下 | コンクリートの打設が午前と午後とにまたがる場合は, 事前に1回コンクリート打設前に行い, その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は, 午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする) 試験の判定は3回の測定値の平均値。 | ・重要構造物※以外で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験, 又はレディミキストコンクリート工場の品質証明書(生産者が荷卸し時に行った検査データに基づき品質を証明する書面で, 検査者及び証明者の検印のあるもの)等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は, 「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502, 503)又は設計図書の規定により行う。 ・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省略できる。 ※函渠(樋門・樋管含む), 橋台, 橋脚, 橋脚フーチング, RC擁壁, トンネル, コンクリートダム, 砂防ダム, 堰本体, 排水機場本体, 水門, 共同溝本体 | |
| | | | | | | 単位水量測定 | 「レディミキストコンクリートの品質確保について」 | 1) 測定した単位水量が, 配合設計±15kg/m ³ の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2) 測定した単位水量が, 配合設計±15kg/m ³ を超え±20kg/m ³ の範囲にある場合は, 水量変動の原因を調査し, 生コン製造者に改善を指示し, その運搬車の生コンは打設する。その後, 配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで, 運搬車の3台毎に1回, 単位水量の測定を行う。 3) 配合設計±20kg/m ³ の指示値を超える場合は, 生コンを打込まずに, 持ち帰らせ, 水量変動の原因を調査し, 生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い, 配合設計±20kg/m ³ 以内になることを確認する。更に, 配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで, 運搬車の3台毎に1回, 単位水量の測定を行う。 なお, 管理値又は指示値を超える場合は1回に限り試験を実施することができる。再試験を実施したい場合は2回の測定結果のうち, 配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。 | コンクリート(均しコンクリートを除く)の総使用量50m ³ 以上 ※参考資料「単位水量測定実施フロー図」による。 | 示方配合の単位水量の上限値は, 粗骨材の最大寸法が20mm~25mmの場合は175kg/m ³ , 40mmの場合は165kg/m ³ を基本とする。 | |
| | | | | | | スランプ試験 | JIS A 1101 | スランプ5cm以上8cm未満: 許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下: 許容差±2.5cm スランプ2.5cm: 許容差±1.0cm | ・荷卸し時 1回/日又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20m ³ ~150m ³ ごとに1回, 及び荷卸し時に品質変化が認められた時。ただし, 道路橋鉄筋コンクリート床版にレディミキストコンクリートを用いる場合は原則として全運搬車測定を行う。 ・道路橋床版の場合, 全運搬車試験を行うが, スランプ試験の結果が安定し良好な場合はその後スランプ試験の頻度について監督員と協議し低減することができる。 | ・重要構造物※以外で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験, 又はレディミキストコンクリート工場の品質証明書(生産者が荷卸し時に行った検査データに基づき品質を証明する書面で, 検査者及び証明者の検印のあるもの)等のみとすることができる。 ※重要構造物については, 塩化物総量規制の項目を参照 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--|-------|------|-------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| 1 セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く） | 施工 | 必須 | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。 (1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均値) | ・荷卸し時 1回/日又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20m ³ ～150m ³ ごとに1回 なお、テストピースは打設場所にて採取し、1回につき6個（ $\sigma 7 \cdots 3$ 個、 $\sigma 28 \cdots 3$ 個）とする。 ・早強セメントを使用する場合には、必要に応じて1回につき3個（ $\sigma 3$ ）を追加で採取する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・重要構造物※以外で1工種当りの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、又はレディミクストコンクリート工場の品質証明書（生産者が荷卸し時に行った検査データに基づき品質を証明する書面で、検査者及び証明者の検印のあるもの）等のみとすることができる。 ※重要構造物については、塩化物総量規制の項目を参照 | |
| | | | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | ±1.5%（許容差） ただし、道路橋床版の場合、±1%とする。 | ・荷卸し時 1回/日又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20m ³ ～150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。 | | |
| | | | コンクリートの曲げ強度試験（コンクリート舗装の場合、必須） | JIS A 1106 | 1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。 | 打設日1日につき2回（午前・午後）の割りで行う。なおテストピースは打設場所にて採取し、1回につき原則として3個とする。 | | |
| | | その他 | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計図書による。 | 品質に異常が認められた場合に行う。 | | |
| | | | コンクリートの洗い分析試験 | JIS A 1112 | | | | |
| | 施工後試験 | 必須 | ひび割れ調査 | スケールによる測定 | 0.2mm | 本数 総延長 最大ひび割れ幅等 | 高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が25m ² 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工及び高さが3m以上の堰・水門・樋門を対象（ただし、いずれの工種についてもプレキャスト製品及びプレストレストコンクリートは対象としない。）とし構造物躯体の地盤や他の構造物との接触面を除く全表面とする。 フーチング・底版等で竣工時に地中、水中にある部位については竣工前に調査する。 | |
| | | | テストハンマーによる強度推定調査 | JIS A 1155 | 設計基準強度 | 鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類は目地間を、その他の構造物については強度が同じブロックを1構造物の単位とし、各単位につき3ヶ所の調査を実施。また、調査の結果、平均値が設計基準強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強度の85%以下となった場合は、その箇所の周辺において、再調査を5ヶ所実施。 材齢28日～91日の間に試験を行う。 ※覆工コンクリート(NATM)は、「24 覆工コンクリート(NATM)」による。 | 高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が25m ² 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工及び高さが3m以上の堰・水門・樋門を対象。（ただし、いずれの工種についてもプレキャスト製品及びプレストレストコンクリートは対象としない。）また、再調査の平均強度が、所定の強度が得られない場合、もしくは1ヶ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、コアによる強度試験を行う。 工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は監督員と協議するものとする。 | |
| | | その他 | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計基準強度 | 所定の強度を得られない箇所付近において、原位置のコアを採取。 | コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷させないよう十分な検討を行う。 圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が得られない場合、もしくは1ヶ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、監督員と協議するものとする。 | |
| | | | 配筋状態及びかぶり | 「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」による | 同左 | 同左 | 同左 | |
| | | | 強度測定 | 「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」による | 同左 | 同左 | 同左 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | | | | |
|------|-------|---------------|-----------------------------|--|---|---|---|-------------|------------|--|--|--|
| 2 | ガス圧接 | 施工前試験 | 必須 外観検査 | ・目視 圧接面の研磨状況 たれ下がり 焼き割れ等 ・ノギス等による計測 (詳細外観検査) 軸心の偏心 ふくらみ ふくらみの長さ 圧接部のずれ 折れ曲がり等 | 熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径(径の異なる場合は細いほうの鉄筋)の1/5以下。 ②ふくらみは鉄筋径(径の異なる場合は細いほうの鉄筋)の1.4倍以上。ただし、SD490の場合は1.5倍以上。 ③ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径の1/4以下。 ⑤折れ曲がりの角度が2°以下。 ⑥著しいたれ下がり、へこみ、焼き割れがない。 ⑦その他有害と認められる欠陥があってはならない。 | 鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動ガス圧接の場合は各2本、手動ガス圧接の場合は各5本のモデル供試体を作成し実施する。 | ・モデル供試体の作成は、実際の作業と同一条件・同一材料で行う。 (1)直径19mm以上の鉄筋又はSD490以外の鉄筋を圧接する場合 ・手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を行う場合、材料、施工条件などを特に確認する必要がある場合には、施工前試験を行う。 ・特に確認する必要がある場合とは、施工実績の少ない材料を使用する場合、過酷な気象条件・高所などの作業環境下での施工条件、圧接技量資格者の熟練度などの確認が必要な場合などである。 ・自動ガス圧接を行う場合には、装置が正常で、かつ装置の設定条件に誤りがないことを確認するため、施工前試験を行わなければならない。 (2)直径19mm未満の鉄筋又はSD490の鉄筋を圧接する場合 手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱間押抜法のいずれにおいても、施工前試験を行わなければならない。 | | | | | |
| | | | | | 熱間押抜法の場合 ①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、へこみがない ②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。 ③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整があってはならない。 ④その他有害と認められる欠陥があってはならない。 | | | | | | | |
| | | | | | 熱間押抜法の場合 ①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、へこみがない ②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。 ③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整があってはならない。 ④その他有害と認められる欠陥があってはならない。 | | | | | | | |
| | ガス圧接 | 施工後試験 | 必須 外観検査 | ・目視 圧接面の研磨状況 たれ下がり 焼き割れ等 ・ノギス等による計測 (詳細外観検査) 軸心の偏心 ふくらみ ふくらみの長さ 圧接部のずれ 折れ曲がり等 | 熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径(径の異なる場合は細いほうの鉄筋)の1/5以下。 ②ふくらみは鉄筋径(径の異なる場合は細いほうの鉄筋)の1.4倍以上。ただし、SD490の場合は1.5倍以上。 ③ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径の1/4以下。 ⑤折れ曲がりの角度が2°以下。 ⑥著しいたれ下がり、へこみ、焼き割れがない。 ⑦その他有害と認められる欠陥があってはならない。 | ・目視は全数実施する。 ・特に必要と認められたものに対してのみ詳細外観検査を行う。 | 熱間押抜法以外の場合 ・規格値を外れた場合は以下による。いずれの場合も監督員の承諾を得るものとし、処置後は外観検査及び超音波探傷検査を行う。 ・①は、圧接部を切り取って再圧接する。 ・②③は、再加熱し、圧力を加えて所定のふくらみに修正する。 ・④は、圧接部を切り取って再圧接する。 ・⑤は、再加熱して修正する。 ・⑥は、圧接部を切り取って再圧接する。 | | | | | |
| | | | | | 熱間押抜法の場合 ①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、へこみがない ②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。 ③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整があってはならない。 ④その他有害と認められる欠陥があってはならない。 | | | | | | | |
| | | | | | 熱間押抜法の場合 ・規格値を外れた場合は以下による。いずれの場合も監督員の承諾を得る。 ・①②③は、再加熱、再加圧、押抜きを行って修正し、修正後外観検査を行う。 ・④は、再加熱して修正し、修正後外観検査を行う。 | | | | | | | |
| ガス圧接 | 施工後試験 | 必須 超音波探傷検査 | JIS Z 3062 | ・各検査ロットごとに30ヶ所のランダムサンプリングを行い、超音波探傷検査を行った結果、不合格箇所数が1ヶ所以下の時はロットを合格とし、2ヶ所以上のときはロットを不合格とする。 ただし、合否判定レベルは基準レベルより-24db感度を高めたレベルとする。 | 超音波探傷検査は採取検査を原則とする。 採取検査の場合は、各ロットの30ヶ所とし、1ロットの大きさは200ヶ所程度を標準とする。ただし、1作業班が1日に施工した箇所を1ロットとし、自動と手動は別ロットとする。 | 規格値を外れた場合は、以下による。 ・不合格ロットの全数について超音波探傷検査を実施し、その結果不合格となった箇所は、監督員の承認を得て、圧接部を切り取って再圧接し、外観検査及び超音波探傷検査を行う。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 既製杭工 | 材料 | 必須 外観検査(鋼管杭・コンクリート杭・H鋼杭) | 目視 | 目視により使用上有害な欠陥(鋼管杭は変形など、コンクリート杭はひび割れや損傷など)がないこと。 | 設計図書による。 | | ○ | | | | |
| | | | | 施工 | 必須 外観検査(鋼管杭) | | | | JIS A 5525 | 【円周溶接部の目違い】 外径700mm未満：許容値2mm以下 外径700mm以上1,016mm以下：許容値3mm以下 外径1,016mmを超え2,000mm以下：許容値4mm以下 | | ・外径700mm未満：上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を2mm×π以下とする。 ・外径700mm以上1,016mm以下：上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を3mm×π以下とする。 ・外径1,016mmを超え2,000mm以下：上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を4mm×π以下とする。 |
| | | | | | | | | | | JIS Z 2343-1, 2, 3, 4, 5, 6 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|--------|----|------|--------------------------------|-------------------|---|--|--|-------------|--|
| 3 既製杭工 | 施工 | 必須 | 鋼管杭・H鋼杭の現場溶接放射線透過試験 | JIS Z 3104 | JIS Z 3104の1類から3類であること | 原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ所とするが、施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から透過し、その撮影長は30cm/1方向とする。 (20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接を20ヶ所施工した毎にその20ヶ所から任意の1ヶ所を試験することである。) | | | |
| | | その他 | 鋼管杭の現場溶接超音波探傷試験 | JIS Z 3060 | JIS Z 3060の1類から3類であること | 原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ所とするが、施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から探傷し、その探傷長は30cm/1方向とする。 (20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接を20ヶ所施工した毎にその20ヶ所から任意の1ヶ所を試験することである。) | 中掘り工法等で、放射線透過試験が不可能な場合は、放射線透過試験に替えて超音波探傷試験とすることができる。 | | |
| | | | 鋼管杭・コンクリート杭(根固め)水セメント比 | 比重の測定による水セメント比の推定 | 設計図書による。 また、設計図書に記載されていない場合は60%~70% (中掘り杭工法)、60% (プレボーリング杭工法及び鋼管ソイルセメント杭工法)とする。 | 試料の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本とする。 | | | |
| | | | 鋼管杭・コンクリート杭(根固め)セメントミルクの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 設計図書による。 | 供試体の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本とすることが多い。 なお、供試体はセメントミルクの供試体の作成方法に従って作成したφ5×10cmの円柱供試体によって求めるものとする。 | 参考値：20N/mm ² | | |
| 4 下層路盤 | 材料 | 必須 | 修正CBR試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-5 | 粒状路盤：修正CBR20%以上 (クラッシュラン鉄鋼スラグは修正CBR30%以上) アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシュランを用いる場合で、上層路盤、基層、表層の合計厚が40cmより小さい場合は30%以上とする。 40℃で行った場合は、20%以上とする。 | ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前 | ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ | |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 | | | ○ | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数PI：6以下 | | ・鉄鋼スラグには適用しない。 ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ | |
| | | | 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-16 | 1.5%以下 | | ・CS：クラッシュラン鉄鋼スラグに適用する。 ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ | |
| | | | 道路用スラグの呈色判定試験 | JIS A 5015 | 呈色なし | | ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ | |
| | | その他 | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 再生クラッシュランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すり減り量が50%以下とする。 | | ・再生クラッシュランに適用する。 ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--------|----|------|----------------|--|---|---|---|---|
| 4 下層路盤 | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-185 砂置換法 (JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下の場合のみ適用できる | 最大乾燥密度の93%以上 X10 95%以上 X6 96%以上 X3 97%以上 ※歩道、路肩及び取合、支道における路盤の密度については、測定値のすべてが85%以上を満足しなければならない。ただし、車道部と同一構造同一施工箇所の場合は、上記規格値による。 | ・ 締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以上を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・ 締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとする。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 ・ 1,000m ² につき1回測定 (1,000m ² 未満の工事は1回)。なお、測定値が3個未満の場合は、平均値の規格値は適用しない。 | | |
| | | | ブルーフローリング | 舗装調査・試験法便覧 [4]-210 | | ・ 全幅、全区間で実施する。 | ・ 荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。 | |
| | | | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 1,000m ² につき2回の割で行う。 | ・ セメントコンクリートの路盤に適用する。 | |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | | ・ 中規模以上の工事：異常が認められたとき。 | ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数PI：6以下 | | | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による | | | ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 |
| 5 上層路盤 | 材料 | 必須 | 修正CBR試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-5 | 修正CBR 80%以上 アスファルトコンクリート再生骨材含む場合90%以上 40℃で行った場合80%以上 | ・ 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・ 小規模以下の工事：施工前 | ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ |
| | | | 鉄鋼スラグの修正CBR試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-5 | 修正CBR 80%以上 | | ・ MS：粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 | | ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数PI：4以下 | | ・ ただし、鉄鋼スラグには適用しない。 ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ |
| | | | 鉄鋼スラグの呈色判定試験 | JIS A 5015 舗装調査・試験法便覧 [4]-10 | 呈色なし | | ・ MS：粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ |
| | | | 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-16 | 1.5%以下 | | | ○ |
| | | | 鉄鋼スラグの一軸圧縮試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-12 | 1.2Mpa以上(14日) | | ・ HMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ |
| | | | 鉄鋼スラグの単位容積質量試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-106 | 1.50kg/L以上 | | ・ MS：粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|---------------|----------------|------------|--------------------|--|---|--|---|---|
| 5 上層路盤 | 材料 | その他 | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 50%以下 | ・中規模以上の工事：施工前，材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前 | ・粒度調整及びセメントコンクリート再生骨材を使用した再生粒度調整に適用する。 ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | 20%以下 | | ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ |
| | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-185 砂置換法 (JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下の場合のみ適用できる | 最大乾燥密度の93%以上 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上 ※歩道、路肩及び取合、支道における路盤の密度については、測定値のすべてが85%以上を満足しなければならない。ただし、車道部と同一構造同一施工箇所の場合は、上記規格値による。 | ・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以上を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとする。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 ・1,000m ² につき1回測定 (1,000m ² 未満の工事は1回)。なお、測定値が3個未満の場合は、平均値の規格値は適用しない。 | | |
| | | | 粒度 (2.36mmフルイ) | 舗装調査・試験法便覧 [2]-14 | 2.36mmふるい：±15%以内 | ・中規模以上の工事：定期的又は随時 (1回～2回/日) | ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | |
| | | | 粒度 (75μmフルイ) | 舗装調査・試験法便覧 [2]-14 | 75μmふるい：±6%以内 | | | |
| | | | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 1,000m ² につき2回の割で行う。 | セメントコンクリートの路盤に適用する。 | |
| | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数PI：4以下 | 観察により異常が認められたとき。 | | | | |
| | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | | | | | |
| | 6 アスファルト安定処理路盤 | | | アスファルト舗装に準じる | | | | |
| | 7 セメント安定処理路盤 | 材料 | 必須 | 一軸圧縮試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-38 | 下層路盤：一軸圧縮強さ [7日間] 0.98Mpa 上層路盤：一軸圧縮強さ [7日間] 2.9Mpa (アスファルト舗装)、2.0Mpa (セメントコンクリート舗装)。 | ・中規模以上の工事：施工前，材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前 | ・安定処理材に適用する。 ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 |
| 骨材の修正CBR試験 | | | | 舗装調査・試験法便覧 [4]-5 | 下層路盤：10%以上 上層路盤：20%以上 | | ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | |
| 土の液性限界・塑性限界試験 | | | | JIS A 1205 舗装調査・試験法便覧 [4]-103 | 下層路盤 塑性指数PI：9以下 上層路盤 塑性指数PI：9以下 | | | |
| 施工 | | 必須 | 粒度 (2.36mmフルイ) | JIS A 1102 | 2.36mmふるい：±15%以内 | ・中規模以上の工事：定期的又は随時 (1回～2回/日) | ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | |
| | 粒度 (75μmフルイ) | | JIS A 1102 | 75μmふるい：±6%以内 | ・中規模以上の工事：異常が認められたとき。 | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|--------------|----|--------------------|-------------------|--|--|---|--|---------------------------|---|
| 7 セメント安定処理路盤 | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-185 砂置換法 (JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下の場合のみ適用できる | 最大乾燥密度の93%以上。 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上 ※歩道、路肩及び取合、支道における路盤の密度については、測定値のすべてが85%以上を満足しなければならない。ただし、車道部と同一構造同一施工箇所の場合は、上記規格値による。 | ・ 締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以上を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・ 締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとする。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 ・ 1,000m ² につき1回測定 (1,000m ² 未満の工事は1回)。なお、測定値が3個未満の場合は、平均値の規格値は適用しない。 | | | |
| | | | その他 | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 観察により異常が認められたとき。 | | |
| | | | セメント量試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-213, [4]-218 | ±1.2%以内 | ・ 中規模以上の工事：異常が認められたとき (1~2回/日) | ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | | |
| 8 アスファルト舗装 | 材料 | 必須 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 | ・ 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・ 小規模以下の工事：施工前 | ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ | |
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 | 表層・基層 表乾密度：2.45g/cm ³ 以上 吸水率：3.0%以下 | | | ○ | |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 粘土、粘土塊量：0.25%以下 | | | ○ | |
| | | | 粗骨材の形状試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-45 | 細長、あるいは扁平な石片：10%以下 | | | ○ | |
| | | | フィラーの粒度試験 | JIS A 5008 | 便覧 表3.3.17による。 | | | ○ | |
| | | | フィラーの水分試験 | JIS A 5008 | 1%以下 | | | ○ | |
| | | | その他 | フィラーの塑性指数試験 | JIS A 1205 | 4以下 | | ・ 火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用する。 | ○ |
| | | | フィラーのフロー試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-65 | 50%以下 | ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | | ○ | |
| | | | フィラーの水浸膨張試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-59 | 3%以下 | | | ○ | |
| | | | フィラーの剥離抵抗性試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-61 | 1/4以下 | | | ○ | |
| | | 製鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-77 | 水浸膨張比：2.0%以下 | ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ | | | |
| | | 製鋼スラグの密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 | SS 表乾密度：2.45g/cm ³ 以上 吸水率：3.0%以下 | | ○ | | | |
| | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | すり減り量 砕石：30%以下 CSS：50%以下 SS：30%以下 | | ○ | | | |
| | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | 損失量：12%以下 | | ○ | | | |
| | | 粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | 軟石量：5%以下 | | ○ | | | |
| | | 針入度試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・ 舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・ セミプローンアスファルト：表3.3.4 | | ○ | | | |
| | | 軟化点試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・ 舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 | | ○ | | | |
| | | 伸度試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・ 舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 | | ○ | | | |
| | | トルエン可溶分試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・ 舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ セミプローンアスファルト：表3.3.4 | | ○ | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | | |
|------------|------|------|--------------|--|---|--|---|--|---|--|
| 8 アスファルト舗装 | 材料 | その他 | 引火点試験 | JIS K 2265-1 JIS K 2265-2 JIS K 2265-3 JIS K 2265-4 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4 | ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前 | ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ | | |
| | | | 薄膜加熱試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4 | | ○ | | | |
| | | | 蒸発後の針入度比試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 | | ○ | | | |
| | | | 密度試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4 | | ○ | | | |
| | | | 高温動粘度試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-180 | 舗装施工便覧参照 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4 | | ○ | | | |
| | | | 60℃粘度試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-192 | | | ○ | | | |
| | | | タフネス・テナシティ試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-244 | 舗装施工便覧参照 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 | | ○ | | | |
| | ブランド | 必須 | | 粒度 (2.36mmフルイ) | 舗装調査・試験法便覧 [2]-14 | 表層基層の場合 2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 アスファルト処理路盤の場合 2.36mmふるい：±15%以内基準粒度 印字記録による場合は、舗装施工便覧表-10.5.1による。 | ・中規模以上の工事：定期的又は随時。 ・小規模以下の工事：異常が認められたとき。 実施する場合の頻度 印字記録の場合：全数 抽出・ふるい分け試験の場合：1~2回/日 | ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ | |
| | | | | 粒度 (75μmフルイ) | 舗装調査・試験法便覧 [2]-14 | 表層基層の場合 75μmふるい：±5%以内基準粒度 アスファルト処理路盤の場合 75μmふるい：±6%以内基準粒度 印字記録による場合は、舗装施工便覧表-10.5.1による。 | | ○ | | |
| | | | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-238 | 表層基層の場合 アスファルト量：±0.9%以内 アスファルト処理路盤の場合 ±1.2%以内 印字記録による場合は、舗装施工便覧表-10.5.1による。 | | ○ | | |
| | | | | 温度測定 (アスファルト・骨材・混合物) | 温度計による。 | 配合設計で決定した混合温度。 | 1時間毎 | ○ | | |
| | ブランド | その他 | | 水浸ホイールトラッキング試験 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-57 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | アスファルト混合物の耐剥離性の確認 | ○ | |
| | | | | ホイールトラッキング試験 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-39 | | | アスファルト混合物の耐流動性の確認 | ○ | |
| | | | | ラベリング試験 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-17 | | | アスファルト混合物の耐摩耗性の確認 | ○ | |
| | 舗設現場 | 必須 | | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-91 | 表層基層の場合 基準密度の94%以上。 X10 96%以上 X6 96%以上 X3 96.5%以上 アスファルト安定処理路盤の場合 基準密度の93%以上。 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上 ※歩道、路肩及び取合、支道における表層基層の密度については、測定値のすべてが90%以上を満足しなければならない。また、アスファルト安定処理路盤の場合は、測定値のすべてが85%以上を満足しなければならない。ただし、車道部と同一構造同一施工箇所の場合は、それぞれ上記規格値による。 | ・締固め度は、個々の測定値が基準密度の94%以上 (アスファルト安定処理路盤の場合は基準密度の93%以上) を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとする。また、10個の測定値が得たい場合は3個の測定値の平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 ・1,000m ² につき1回測定 (1,000m ² 未満の工事は1回)。なお、測定値が3個未満の場合は、平均値の規格値は適用しない。 | ・橋面舗装はコア採取しないでAs合材量の (ブランド出荷数量) と舗設面積及び厚さでの密度管理、又は転圧回数による管理を行う。 | | |
| | | | | 温度測定 (初転圧前) | 温度計による。 | 110℃以上 | トラック1台毎 | 測定値の記録は、1日4回 (午前・午後各2回)。 | | |
| | | | | 外観検査 (混合物) | 目視 | | | 随時 | | |
| | | | | すべり抵抗試験 | 舗装調査・試験法便覧 [1]-84 | 設計図書による | | 舗設車線毎200m毎に1回 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | | | | | | | | |
|------------|----|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| 9 転圧コンクリート | 材料 | 必須 | コンシステンシーVC試験 | 転圧コンクリート舗装技術指針(案) ※いずれか1方法 | 舗装施工便覧8-3-3による。 目標値 修正VC値：50秒 | 施工前 | | | | | | | | | | |
| | | | マーシャル突き固め試験 | | 舗装施工便覧8-3-3による。 目標値 締固め率：96% | | | | | | | | | | | |
| | | | ランマー突き固め試験 | | 舗装施工便覧8-3-3による。 目標値 締固め率：97% | | | | | | | | | | | |
| | | | 含水比試験 | | JIS A 1203 | | | | 設計図書による。 | 2回/日(午前・午後)で、3本1組/回。 | 含水比は、品質管理試験としてコンシステンシー試験がやむえずおこなえない場合に適用する。なお測定方法は試験の迅速性から直火法によるのが臨ましい。 | | | | | |
| | | | コンクリートの曲げ強度試験 | | JIS A 1106 | | | | 設計図書による。 | | | | | | | |
| | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 舗装施工便覧 細骨材表-3.3.20 粗骨材表-3.3.22 | 細骨材300m3、粗骨材500m3ごとに1回、あるいは1回/日。 | | ○ | | | | | | | | | |
| | | 骨材の単位容積質量試験 | JIS A 1104 | 設計図書による。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 | 設計図書による。 | | | | 工事開始前、材料の変更時 | | | | ○ | | | | |
| | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 35%以下 積雪寒冷地25%以下 | | | | | | ホワイトベースに使用する場合：40%以下 | ○ | | | | | |
| | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308 | 粗骨材 砕石 3.0%以下(ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外(砂利等) 1.0%以下 細骨材 砕砂、スラグ細骨材 5.0%以下 それ以外(砂等) 3.0%以下(ただし、砕砂で粘土、シルト等を含まない場合は5.0%以下) | | | | | | | | | ○ | | | |
| | | 粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | 軟石量：5%以下 | 観察で問題なければ省略できる。 | ○ | | | | | | | | | | |
| | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | | | ・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。 | | | | | | | ○ | | |
| | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | | | | 試料と異なる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | ○ | | | | | | | |
| | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下 | | | | | | 工事開始前、材料の変更時 | 観察で問題なければ省略できる。 | ○ | | | | |
| | | 骨材中に含まれる密度1.95g/cm ³ の液体に浮く粒子の試験 | JIS A 1141 | 0.5%以下 | | | | | | | | | | | | ○ |
| | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 JIS A 5005 | 細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | | | | | | | | | | |
| | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | | | | | | | | | | | | |
| | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | | | | | | | | | | | | |
| | | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308附属書C | 懸濁物質の量：2g/L以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | | | | | | 工事開始前、工事中1回/年以上及び水道水を使用している場合は試験に換え、上水道水を使用していることを示す資料による確認を行う。 | 上水道を使用している場合は試験に換え、上水道水を使用していることを示す資料による確認を行う。 | ○ | | | | |
| | | | 回収水の場合： JIS A 5308附属書C | 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | | | | | | | | | ・その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。 | | ○ | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|--------------------|--|----------------|-------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
| 9 転圧コンクリート | 製造（ランダム）（JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く） | その他 | 計量設備の計量精度 | | 水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 （高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内） 混和剤：±3%以内 | 工事開始前，工事中1回/6ヶ月以上 | ・レディミクストコンクリートの場合，印字記録により確認を行う。 | ○ | |
| | | | ミキサの練混ぜ性能試験 | バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2 | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8%以下 コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5%以下 圧縮強度の偏差率：7.5%以下 コンクリート内空気量の偏差率：10%以下 コンシステンシー（スランプ）の偏差率：15%以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ・総使用量が50m ³ 未満の場合は1回以上の試験，又はレディミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。 | ○ | |
| | | | | 連続ミキサの場合： 土木学会規準JSCE-I 502-2013 | コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下 | | | ○ | |
| | | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による | | 2回/日以上 | レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ | |
| | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | 設計図書による | | 1回/日以上 | レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ | |
| | | 施工 | 必須 | コンシステンシーVC試験 | | 修正VC値の±10秒 | 1日2回（午前・午後）以上，その他コンシステンシーの変動が認められる場合などに随時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。 | | |
| | | | | マーシャル突き固め試験 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-290 ※いずれか1方法 | 目標値の±1.5% | | | |
| | | | | ランマー突き固め試験 | | | | | |
| | | | | コンクリートの曲げ強度試験 | JIS A 1106 | ・試験回数が7回以上（1回は3個以上の供試体の平均値）の場合は，全部の試験値の平均値が所定の合格判断強度を上まわるものとする。 ・試験回数が7回未満となる場合は， ①1回の試験結果は配合基準強度の85%以上 ②3回の試験結果の平均値は配合基準強度以上 | 2回/日（午前・午後）で，3本1組/回（材令28日）。 | | |
| | | | | 温度測定（コンクリート） | 温度計による。 | | 2回/日（午前・午後）以上 | | |
| | | | | 現場密度の測定 | RI水分密度計 | 基準密度の95.5%以上。 | 40mに1回（横断方向に3ヶ所） | | |
| | | | | コアによる密度測定 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-300 | | 1,000m ² に1個の割合でコアを採取して測定 | | |
| | | 10 グラスアスファルト舗装 | 材料 | 必須 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 | ・中規模以上の工事：施工前，材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前 | ・中規模以上の工事とは，管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい，舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 |
| 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 | | | | 表層・基層 表乾密度：2.45g/cm ³ 以上 吸水率：3.0%以下 | | ○ | | |
| 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | | | | 粘土，粘土塊量：0.25%以下 | | ○ | | |
| 粗骨材の形状試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-45 | | | | 細長，あるいは扁平な石片：10%以下 | | ○ | | |
| フィラーの粒度試験 | JIS A 5008 | | | | 便覧 表3.3.17による。 | | ○ | | |
| フィラーの水分試験 | JIS A 5008 | | | | 1%以下 | | ○ | | |
| 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | | | | 30%以下 | | ○ | | |
| 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | | | 損失量：12%以下 | | ○ | | | |
| 粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | | | 軟石量：5%以下 | | ○ | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | | |
|----------------|------|-------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---|--|-------------------------|--|---|
| 10 グラスアスファルト舗装 | 材料 | その他 | 針入度試験 | JIS K 2207 | 15~30(1/10mm) | ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前 | ・規格値は、石油アスファルト（針入度20~40）にトリニダットレイクスファルトを混合したものの性状値である。 ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ | | |
| | | | 軟化点試験 | JIS K 2207 | 58~68℃ | | | ○ | | |
| | | | 伸度試験 | JIS K 2207 | 10cm以上 (25℃) | | | ○ | | |
| | | | トルエン可溶分試験 | JIS K 2207 | 86~91% | | | ○ | | |
| | | | 引火点試験 | JIS K 2265-1 JIS K 2265-2 JIS K 2265-3 JIS K 2265-4 | 240℃以上 | | | ○ | | |
| | | | 蒸発質量変化率試験 | JIS K 2207 | 0.5%以下 | | | ○ | | |
| | | | 密度試験 | JIS K 2207 | 1.07~1.13g/cm ³ | | | ○ | | |
| | フラント | 必須 | | 貫入試験40℃ | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-315 | 貫入量 (40℃) 目標値 表層：1~4mm 基層：1~6mm | 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。 | | ○ | |
| | | | | リュエル流動性試験240℃ | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-320 | 3~20秒 (目標値) | | | ○ | |
| | | | | ホイールトラッキング試験 | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-39 | 300以上 | | | ○ | |
| | | | | 曲げ試験 | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-69 | 破断ひずみ (-10℃, 50mm/min) 8.0×10 ⁻³ 以上 | | | ○ | |
| | | | | 粒度 (2.36mmフルイ) | 舗装調査・試験法 便覧 [2]-14 | 2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 印字記録による場合は、舗装施工便覧表-10.5.1による。 | | | ・中規模以上の工事：定期的又は随時。 ・小規模以下の工事：異常が認められたとき。 実施する場合の頻度 印字記録の場合：全数 抽出・ふるい分け試験の場合：1~2回/日 | ○ |
| | | | | 粒度 (75μmフルイ) | 舗装調査・試験法 便覧 [2]-14 | 75μmふるい：±5%以内基準粒度 印字記録による場合は、舗装施工便覧表-10.5.1による。 | | | | ○ |
| | | | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法 便覧 [4]-238 | アスファルト量：±0.9%以内 印字記録による場合は、舗装施工便覧表-10.5.1による。 | | | | ○ |
| | 舗設現場 | 必須 | | 温度測定 (初転圧前) | 温度計による。 | アスファルト：220℃以下 石粉：常温~150℃ | 1時間毎 | | ○ | |
| | | | | 温度測定 (初転圧前) | 温度計による。 | | トラック1台毎 | 測定値の記録は、1日4回 (午前・午後各2回) | | |
| | | | | | | | | | | |
| 11 路床安定処理工 | 材料 | 必須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化したとき。 | | ○ | | |
| | | | CBR試験 | 舗装調査・試験法 便覧 [4]-155, [4]-158 | 設計図書による。 | | | ○ | | |
| | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 ※右記試験方法 (3種類) のいずれかを実施する。 | 最大粒径≤53mm： 砂置換法 (JIS A 1214) 最大粒径>53mm： 舗装調査・試験法 便覧 [4]-185 突砂法 | 設計図書による。 | 500m ³ につき1回の割合で行う。ただし、500m ³ 未満の工事は1回。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。 | ・最大粒径<100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | ○ | | |
| | | 又は、 RI計器を用いた盛土の締固め管理要領 (案) | 設計図書による。 | 1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合は、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m ² 未満：5点 ・500m ² 以上1000m ² 未満：10点 ・1000m ² 以上2000m ² 未満：15点 | | | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|---------------------|---------|------------------------------|-----------|---|--|--|--|---|--|
| 11 路床安定処理工 | 施工 | 必須 | | 又は、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。ただし、路肩から1m以内と締固め機械が近寄れない構造物周辺は除く。 | 1. 盛土を管理する単位（以下「管理単位」）に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 管理単位は築堤、路体路床とも1日の1層当たりの施工面積は1,500m ² を標準とする。また、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 3. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。 4. 土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。 | | | |
| | | | ブルーフローリング | 舗装調査・試験法便覧 [4]-210 | | 路床仕上げ後、全幅、全区間で実施する。 | ・荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。 | | |
| | | | その他 | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 延長40mにつき1ヶ所の割で行う。 | ・セメントコンクリートの路盤に適用する。 | |
| | | | 現場CBR試験 | JIS A 1222 | 設計図書による。 | 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。 | | | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | | 500m ³ につき1回の割合で行う。ただし、500m ³ 未満の工事は1回。 | | | |
| | | | たわみ量 | 舗装調査・試験法便覧 [1]-227 (ベンダメソッド) | 設計図書による。 | ブルーフローリングでの不良箇所について実施 | | | |
| 12 表層安定処理工 (表層混合処理) | 材料 | その他 | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化したとき。 | 配合を定めるための試験である。 | | |
| | | | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 ※右記試験方法 (3種類) のいずれかを実施する。 | 最大粒径 ≤ 53mm : 砂置換法 (JIS A 1214) 最大粒径 > 53mm : 舗装調査・試験法便覧 [4]-185 突砂法 | 設計図書による。 | 500m ³ につき1回の割合で行う。ただし、500m ³ 未満の工事は1回。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。 | |
| | | | | | 又は、RI計器を用いた盛土の締固め管理要領 (案) | 設計図書による。 | 1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・ 500m ² 未満 : 5点 ・ 500m ² 以上1000m ² 未満 : 10点 ・ 1000m ² 以上2000m ² 未満 : 15点 | ・最大粒径 < 100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | |
| | | | | | 又は、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。ただし、路肩から1m以内と締固め機械が近寄れない構造物周辺は除く。 | 1. 盛土を管理する単位（以下「管理単位」）に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 管理単位は築堤、路体路床とも1日の1層当たりの施工面積は1,500m ² を標準とする。また、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 3. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。 4. 土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。 | | |
| | | | ブルーフローリング | 舗装調査・試験法便覧 [4]-210 | | 路床仕上げ後、全幅、全区間で実施する。 | ・荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。 | | |
| | | | その他 | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。 | | |
| | 現場CBR試験 | JIS A 1222 | 設計図書による。 | | | | | | |
| | 含水比試験 | JIS A 1203 | | 500m ³ につき1回の割合で行う。ただし、500m ³ 未満の工事は1回。 | | | | | |
| | たわみ量 | 舗装調査・試験法便覧 [1]-227 (ベンダメソッド) | | ブルーフローリングでの不良箇所について実施。 | | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----------|----------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------|
| 13 固結工 | 材料 | 必須 | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | 設計図書による。 なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値で表したものの | 当初及び土質の変化したとき。 | 配合を定めるための試験である。 | |
| | | | ゲルタイム試験 | | | 当初及び土質の変化したとき。 | 配合を定めるための試験である。 | |
| | 施工 | 必須 | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | ①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85%以上。 ②1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値で表したものの | 改良体500本未満は3本、500本以上は250本増えるごとに1本追加する。試験は1本の改良体について、上、中、下それぞれ1回、計3回とする。ただし、1本の改良体で設計強度を変えている場合は、各設計強度毎に3回とする。 現場の条件、規模等により上記によりがたい場合は監督員の指示による。 | ボーリング等により供試体を採取する。 | |
| 14 アンカー工 | 施工 | 必須 | モルタルの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 設計図書による。 | 2回（午前・午後）/日 | | |
| | | | モルタルのフロー値試験 | JIS R 5201 | 12～18秒 Pレポート | 繰り返せ開始前に試験は2回行い、その平均値をフロー値とする。 | | |
| | | | 適性試験（多サイクル確認試験） | グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説（JGS4101-2012） | 設計アンカー力に対して十分に安全であること。 | ・施工数量の5%かつ3本以上。 ・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、引き抜き試験に準じた方法で荷重と除荷を繰り返す。 | ただし、モルタルの必要強度の確認後に実施すること。 | |
| | | | 確認試験（1サイクル確認試験） | グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説（JGS4101-2012） | 設計アンカー力に対して十分に安全であること。 | ・多サイクル確認試験に用いたアンカーを除くすべて。 ・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、計画最大荷重まで荷重した後、初期荷重まで除荷する1サイクル方式とする。 | ただし、モルタルの必要強度の確認後に実施すること。 | |
| | | その他 | その他の確認試験 | グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説（JGS4101-2012） | 所定の緊張力が導入されていること。 | | ・定着時緊張力確認試験 ・残存引張力確認試験 ・リフトオフ試験 等があり、多サイクル確認試験、1サイクル確認試験の試験結果をもとに、監督員と協議し行う必要性の有無を判断する。 | |
| 15 補強土壁工 | 材料 | 必須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化時。 | | |
| | | | 外観検査（ストリップ、鋼製壁面材、コンクリート製壁面材等） | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 同左 | 同左 | | |
| | | | コンクリート製壁面材のコンクリート強度試験 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | | | | ○ |
| | | その他 | 土の粒度試験 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 同左 | 設計図書による。 | | |
| | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 ※右記試験方法（3種類）のいずれかを実施する。 | 最大粒径≦53mm：砂置換法（JIS A 1214） 最大粒径>53mm：舗装調査・試験法便覧 [4]-185 突砂法 | 次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の95%以上（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは90%以上（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法） ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法（例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する場合や1層あたりの仕上り厚を薄くする場合）に適用する。 又は、設計図書による。 | 500m3につき1回の割合で行う。ただし、500m3未満の工事は1回。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。 | ・橋台背面アプローチ部における規格値は、下記の通りとする。 （締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法） 【一般の橋台背面】 平均92%以上、かつ最小90%以上 【インテグラルアバット構造の橋台背面】 平均97%以上、かつ最小95%以上 | |
| | 又は、「RI計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）」 | 次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の97%以上（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは92%以上（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）。 ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法（例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する場合や1層あたりの仕上り厚を薄くする場合）に適用する。 又は、設計図書による。 | 路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m2未満：5点 ・500m2以上1000m2未満：10点 ・1000m2以上2000m2未満：15点 | ・最大粒径<100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。 ・橋台背面アプローチ部における規格値は、下記の通りとする。 （締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法） 【一般の橋台背面】 平均92%以上、かつ最小90%以上 【インテグラルアバット構造の橋台背面】 平均97%以上、かつ最小95%以上 | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|----|-------|------|--|--|---|---|---|-------------|
| 15 | 補強土壁工 | 施工 | 必須 | アルカリ骨材反応対策 | 徳島県土木工事共通仕様書による | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 | |
| | | | その他（JISマーク表示されたレデヘーミックスコンクリートを使用する場合は除く） | | | | | |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 設計図書による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 絶対密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 (砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘要を参照) | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | JIS A 5005 (コンクリート用砕石及び砕砂) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材-第1部：高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (コンクリート用スラグ骨材-第2部：フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3 (コンクリート用スラグ骨材-第3部：銅スラグ骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材-第4部：電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材) | ○ |
| | | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308 | 粗骨材 砕石 3.0%以下 (ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外 (砂利等) 1.0%以下 細骨材 砕砂 9.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外 (砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上) | | ○ |
| | | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | ・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。 | ○ |
| | | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準溶液の色より濃い場合。 | | ○ |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 JIS A 5005 | 細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下 | 砂、砂利： 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 砕砂、砕石： 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | ○ |
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | | | ○ |
| | | | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308附属書C | 懸濁物質の量：2g/L以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。 | 上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。 | ○ |
| | | | | 回収水の場合： JIS A 5308附属書C | 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | | その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|--------|---|-------------|--|---|--|---|--|---|---|
| 16 吹付工 | 製造 (フランド) (JISマーク表示されたレディーミキストコンクリートを使用する場合は除く) | 必須 | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による | 2回/日以上 | レディーミキストコンクリート以外の場合に適用する。 | | |
| | | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | | 1回/日以上 | | | |
| | | その他 | 計量設備の計量精度 | | 水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内 | 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上 | ・レディーミキストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 ・急結剤は適用外。 | ○ | |
| | | ミキサの練混ぜ性能試験 | バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2 | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8%以下 コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5%以下 圧縮強度の偏差率：7.5%以下 コンクリート内空気量の偏差率：10%以下 コンシステンシー（スランプ）の偏差率：15%以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ・重要構造物※以外で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、又はレディーミキストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。 | ○ | | |
| | | | 連続ミキサの場合： 土木学会規準JSCE-I 502-2013 | コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下 | | | | | |
| | | 施工 | その他 | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | 原則0.3kg/m3以下 | コンクリートの打設が午前と午後とまたがる場合は、事前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。（1試験の測定回数(3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。 | ・重要構造物※以外で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、又はレディーミキストコンクリート工場の品質証明書（生産者が荷卸し時に行った検査データに基づき品質を証明する書面で、検査者及び証明者の検印のあるもの）等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502, 503）又は設計図書の規定により行う。 ・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省略できる。 ※函渠（樋門・樋管含む）、橋台、橋脚、橋脚フーチング、RC擁壁、トンネル、コンクリートダム、砂防ダム、堰本体、排水機場本体、水門、共同溝本体 | ○ |
| | | | | スランプ試験 (モルタル除く) | JIS A 1101 | スランプ5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm | ・荷卸し時 1回/日又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20m3～150m3ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。 | ・重要構造物※以外で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、又はレディーミキストコンクリート工場の品質証明書（生産者が荷卸し時に行った検査データに基づき品質を証明する書面で、検査者及び証明者の検印のあるもの）等のみとすることができる。 ※重要構造物については、塩化物総量規制の項目を参照 | |
| | | | | 必須 | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 土木学会規準JSCE F561-2013 | 3本の強度の平均値が材令28日で設計強度以上とする。 | 吹付1日につき1回行う。 なお、テストピースは現場に配置された型枠に工事で使用するのと同じコンクリート（モルタル）を吹付け、現場で28日養生し、直径50mmのコアを切り取りキャッピングを行う。原則として1回に3本とする。 | |
| | | その他 | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | ±1.5%（許容差） | ・荷卸し時 1回/日又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20m3～150m3ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。 | ・重要構造物※以外で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、又はレディーミキストコンクリート工場の品質証明書（生産者が荷卸し時に行った検査データに基づき品質を証明する書面で、検査者及び証明者の検印のあるもの）等のみとすることができる。 ※重要構造物については、塩化物総量規制の項目を参照 | | |
| | | | | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計図書による。 | 品質に異常が認められた場合に行う。 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|----------------|----|---|--------------------|--|---|---|--|-------------|---|
| 17 現場吹付 法砕工 | 材料 | 必須 その他(←JISマーク表示されたレデミックスコンクリートを使用する場合は除く) | アルカリ骨材反応対策 | 徳島県土木工事共通仕様書による | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ | |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 設計図書による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ | |
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 絶対密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 (砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘要を参照) | JIS A 5005 (コンクリート用砕砂及び砕石) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材 - 第1部：高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (コンクリート用スラグ骨材 - 第2部：フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3 (コンクリート用スラグ骨材 - 第3部：銅スラグ骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材 - 第4部：電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材) | | ○ | |
| | | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308 | 粗骨材 砕石 3.0%以下 (ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外 (砂利等) 1.0%以下 細骨材 砕砂 9.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外 (砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上) | | ○ | |
| | | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | ・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。 | | ○ |
| | | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | ○ | |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ | |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 JIS A 5005 | 細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下 | 砂、砂利： 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 砕砂、砕石： 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | | ○ |
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ | |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | | | ○ | |
| | | | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308附属書C | 懸濁物質の量：2g/L以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。 | 上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。 | | ○ |
| | | | | 回収水の場合： JIS A 5308附属書C | 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | | その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。 | | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-----------------------------------|-----|----------|--------------------|---|--|---|---|---|
| 18 河川土工 | 材料 | 必須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | |
| | | | 土の粒度試験 | JIS A 1204 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | |
| | | | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | |
| | | | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | | | | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | | | | |
| | | | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | | 必要に応じて実施。 | | |
| | | | 土の三軸圧縮試験 | 地盤材料試験の方法と解説 | | | | |
| | | | 土の圧密試験 | JIS A 1217 | | | | |
| | | | 土のせん断試験 | 地盤材料試験の方法と解説 | | | | |
| | | | 土の透水試験 | JIS A 1218 | | | | |
| | 施工 | 必須 | | 現場密度の測定 ※右記試験方法(3種類)のいずれかを実施する。 | 最大粒径 $\leq 53\text{mm}$: 砂置換法 (JIS A 1214) 最大粒径 $> 53\text{mm}$: 舗装調査・試験法便覧 [4]-185 突砂法 | 最大乾燥密度の90%以上。 ただし、上記により難い場合は、飽和度又は空気間隙率の規定によることができる。 【砂質土 ($25\% \leq 75\mu\text{m}$ ふるい通過分 $< 50\%$)】 空気間隙率 V_a が $V_a \leq 15\%$ 【粘性土 ($50\% \leq 75\mu\text{m}$ ふるい通過分)】 飽和度 S_r が $85\% \leq S_r \leq 95\%$ 又は空気間隙率 V_a が $2\% \leq V_a \leq 10\%$ 又は、設計図書による。 | 築堤は、1,000m ³ に1回の割合、又は堤体延長20mに3回の割合の内、測定頻度の高い方で実施する。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の平均値で判定を行う。 | ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 |
| | | | | 又は、 「RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)」による。 | 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の92%以上。 ただし、上記により難い場合は、飽和度又は空気間隙率の規定によることができる。 【砂質土 ($25\% \leq 75\mu\text{m}$ ふるい通過分 $< 50\%$)】 空気間隙率 V_a が $V_a \leq 15\%$ 【粘性土 ($50\% \leq 75\mu\text{m}$ ふるい通過分)】 飽和度 S_r が $85\% \leq S_r \leq 95\%$ 又は空気間隙率 V_a が $2\% \leq V_a \leq 10\%$ 又は、設計図書による。 | 築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m ² 未満：5点 ・500m ² 以上1000m ² 未満：10点 ・1000m ² 以上2000m ² 未満：15点 | ・最大粒径 $< 100\text{mm}$ の場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | |
| 又は、 「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による | | | | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。 | 1. 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。 3. 土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。 | | | |
| | その他 | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 含水比の変化が認められたとき。 | | | |
| | | コーン指数の測定 | 舗装調査・試験法便覧 [1]-216 | | トラフィカビリティが悪いとき。 | | | |
| 19 海岸土工 | 材料 | 必須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | |
| | | | 土の粒度試験 | JIS A 1204 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | |
| | | | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | | | | |
| | | | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|-----------------|---|---|--|
| 19 海岸土工 | 材料 | その他 | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | 必要に応じて。 | | | | |
| | | | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | | | | | | | |
| | | | 土の三軸圧縮試験 | 地盤材料試験の方法と解説 | | | | | | | |
| | | | 土の圧密試験 | JIS A 1217 | | | | | | | |
| | | | 土のせん断試験 | 地盤材料試験の方法と解説 | | | | | | | |
| | | | 土の透水試験 | JIS A 1218 | | | | | | | |
| | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 ※右記試験方法(3種類)のいずれかを実施する。 | 最大粒径 $\leq 53\text{mm}$: 砂置換法 (JIS A 1214) | 最大乾燥密度の85%以上。又は設計図書に示された値。 | 築堤は、1,000m ³ に1回の割合、又は堤体延長20mに3回の割合の内、測定頻度の高い方で実施する 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の平均値で判定を行う。 | ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | | | | |
| | | | | 最大粒径 $> 53\text{mm}$: 舗装調査・試験法便覧 [4]-185 突砂法 | | | | | | | |
| | | | | 又は、 「RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)」による。 | 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。又は、設計図書による。 | | | | 築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m ² 未満：5点 ・500m ² 以上1000m ² 未満：10点 ・1000m ² 以上2000m ² 未満：15点 | ・最大粒径 $< 100\text{mm}$ の場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | |
| | | | | 又は、 「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。 | | | | 1. 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。 3. 土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。 | | |
| その他 | | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 含水比の変化が認められたとき。 | | | | | | |
| | | コーン指数の測定 | 舗装調査・試験法便覧 [1]-216 | | | | | トラフィカビリティが悪いとき。 | | | |
| 20 砂防土工 | 材料 | 必須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化時。 | | | | | |
| | | | 現場密度の測定 ※右記試験方法(3種類)のいずれかを実施する。 | 最大粒径 $\leq 53\text{mm}$: 砂置換法 (JIS A 1214) | | | | | 最大乾燥密度の85%以上。又は設計図書に示された値。 | 1,000m ³ に1回の割合、又は設計図書による。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の平均値で判定を行う。 | 左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 |
| | | | 最大粒径 $> 53\text{mm}$: 舗装調査・試験法便覧 [4]-185 突砂法 | | | | | | | | |
| | | | 又は、 「RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)」による。 | 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。又は、設計図書による。 | | | | | 1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m ² 未満：5点 ・500m ² 以上1000m ² 未満：10点 ・1000m ² 以上2000m ² 未満：15点 | | |
| 又は、 「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。 | 1. 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。 3. 土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。 | | | | | | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|---------|----|------------------------------------|--|--|---|---|----|-------------|--------------------------------|
| 21 道路土工 | 材料 | 必須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時（材料が岩砕の場合は除く）。 ただし、法面、路肩部の土量は除く。 | | | |
| | | | CBR試験（路床） | JIS A 1211 | | | | | 当初及び土質の変化した時。 （材料が岩砕の場合は除く） |
| | | その他 | 土の粒度試験 | JIS A 1204 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化した時。 | | | |
| | | | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | | | | | |
| | | | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | | | | | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | | | | | |
| | | | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | | | | | |
| | | | 土の三軸圧縮試験 | 地盤材料試験の方法と解説 | | | | | |
| | | | 土の圧密試験 | JIS A 1217 | | | | | |
| | | | 土のせん断試験 | 地盤材料試験の方法と解説 | | | | | |
| | | | 土の透水試験 | JIS A 1218 | | | | | |
| 施工 | 必須 | 現場密度の測定 ※右記試験方法（3種類）のいずれかを実施する。 | 最大粒径 $\leq 53\text{mm}$ ： 砂置換法（JIS A 1214） 最大粒径 $> 53\text{mm}$ ： 舗装調査・試験法便覧 [4]-185 突砂法 | 【砂質土】 ・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の90%以上（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）。 ・路床及び構造物取付け部：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の95%以上（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは90%以上（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法） ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法（例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する場合や1層あたりの仕上り厚を薄くする場合）に適用する。 【粘性土】 ・路体：自然含水比又はトラフィカビリティーが確保できる含水比において、空気間隙率 V_a が $2\% \leq V_a \leq 10\%$ 又は飽和度 S_r が $85\% \leq S_r \leq 95\%$ 。 ・路床及び構造物取付け部：トラフィカビリティーが確保できる含水比において、空気間隙率 V_a が $2\% \leq V_a \leq 8\%$ ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準を適用することができる。 その他、設計図書による。 | 路体の場合、1,000 m^3 につき1回の割合で行う。ただし、1,000 m^3 未満の工事は1回。 路床及び構造物取付け部の場合、500 m^3 につき1回の割合で行う。ただし、500 m^3 未満の工事は1回。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。 | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|---------|------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|
| 21 道路土工 | 施工 | 必須 | 又は、「RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)」 | | 【砂質土】 ・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の92%以上(締固め試験(JIS A 1210) A・B法) ・路床及び構造物取付け部：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の97%以上(締固め試験(JIS A 1210) A・B法)もしくは92%以上(締固め試験(JIS A 1210) C・D・E法)。 ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法(例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する場合や1層あたりの仕上り厚を薄くする場合)に適用する。 【粘性土】 ・路体、路床及び構造物取付け部：自然含水比又はトラフイカピリティが確保できる含水比において、1管理単位の現場空気間隙率の平均値が8%以下。 ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準を適用することができる。 又は、設計図書による。 | 路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m ² 未満：5点 ・500m ² 以上1000m ² 未満：10点 ・1000m ² 以上2000m ² 未満：15点 | ・最大粒径<100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | | |
| | | | | | | | | | 又は、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による |
| | | | ブルーフローリング | 舗装調査・試験法便覧 [4]-210 | | 路床仕上げ後全幅、全区間について実施する。ただし、現道打換工事、仮設用道路維持工事は除く。 | ・荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。 | | |
| | | その他 | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 各車線ごとに延長40mについて1ヶ所の割で行う。 | ・セメントコンクリートの路盤に適用する。 | | |
| | | | 現場CBR試験 | JIS A 1222 | 設計図書による。 | 各車線ごとに延長40mについて1回の割で行う。 | | | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | | 路体の場合、1,000m ³ につき1回の割合で行う。ただし、1,000m ³ 未満の工事は1回。 路床の場合、500m ³ につき1回の割合で行う。ただし、500m ³ 未満の工事は1回。 | | | |
| | | | コーン指数の測定 | 舗装調査・試験法便覧 [1]-216 | 設計図書による。 | 必要に応じて実施。 (例) トラフイカピリティが悪い時 | | | |
| | | | たわみ量 | 舗装調査・試験法便覧 [1]-227 (ベンチマーク) | | ブルーフローリングでの不良箇所について実施 | | | |
| | | 22 捨石工 | 施工 | 必須 | 岩石の見掛比重 | JIS A 5006 | 設計図書による。 | 原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。 ・500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。 ・参考値： ・硬石：約2.7g/cm ³ ~2.5g/cm ³ ・準硬石：約2.5g/cm ³ ~2g/cm ³ ・軟石：約2g/cm ³ 未満 | ○ |
| | | | | | 岩石の吸水率 | JIS A 5006 | | ・500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。 ・参考値： ・硬石：5%未満 ・準硬石：5%以上15%未満 ・軟石：15%以上 | ○ |
| 岩石の圧縮強さ | JIS A 5006 | | | | | ・500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。 ・参考値： ・硬石：4903N/cm ² 以上 ・準硬石：980.66N/cm ² 以上4903N/cm ² 未満 ・軟石：980.66N/cm ² 未満 | ○ | | |
| その他 | 岩石の形状 | | | JIS A 5006 | うすつべらなもの、細長いものであってはならない。 | 5,000m ³ につき1回の割で行う。ただし、5,000m ³ 以下のものは1工事2回実施する。 | 500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。 | ○ | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|-------------|--|------|--------------------|--|---|---|---|-------------|---|
| 23 コンクリートダム | 材料（JISマーク表示されたレデマーミクスコンクリートを使用する場合は除く） | 必須 | アルカリ骨材反応対策 | 徳島県土木工事共通仕様書による | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ | |
| | | その他 | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 絶乾密度：2.5以上 吸水率：[2013年制定]コンクリート標準示方書 ダムコンクリート編による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | JIS A 5005（コンクリート用砕砂及び碎石） JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨材） JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材－第2部：フェロニッケルスラグ骨材） JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材） JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラグ骨材） JIS A 5021（コンクリート用再生骨材） | ○ | |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5021 | 設計図書による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | | ○ |
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210（ポルトランドセメント） JIS R 5211（高炉セメント） JIS R 5212（シリカセメント） JIS R 5213（フライアッシュセメント） JIS R 5214（エコセメント） | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | | ○ |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | | | | | ○ |
| | | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | ・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。 | | ○ |
| | | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | | ○ |
| | | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 | 粗骨材：1.0%以下。ただし、砕石の場合、微粒分量試験で失われるものが砕石粉のときには、3.0%以下。 細骨材： ・7.0%以下。ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下。 ・砕砂の場合、微粒分量試験で失われるものが砕石粉であって、粘土、シルトなどを含まないときには9.0%以下。ただし、同様の場合で、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下。 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上) | | | ○ |
| | | | 粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | 軟石量：5%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | | ○ |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下 | | | | ○ |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 JIS A 5005 | 細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下 | 砂、砂利： 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 砕砂、砕石： 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | | ○ |
| | | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 40%以下 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | | | ○ |
| | | | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308附属書C | 懸濁物質の量：2g/L以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。 | 上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。 | | ○ |
| | | | | 回収水の場合： JIS A 5308附属書C | 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | | その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。 | | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-------------|---|------------|------------------------------------|---|--|---|--|-------------|
| 23 コンクリートダム | 製造（フランド） （JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く） | その他 | 計量設備の計量精度 | | 水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 （高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内） 混和剤：±3%以内 | 設計図書による。 | レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 | ○ |
| | | | ミキサの練混ぜ性能試験 | バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2 | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8%以下 コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5%以下 圧縮強度の偏差率：7.5%以下 コンクリート内空気量の偏差率：10%以下 コンシステンシー（スランプ）の偏差率：15%以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | | ○ |
| | | | 連続ミキサの場合： 土木学会標準JSCE-T 502-2013 | コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | | ○ | |
| | | | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による | 2回/日以上 | レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ |
| | | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | | 1回/日以上 | | ○ |
| 施工 | 必須 | | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | 原則0.3kg/m3以下 | コンクリートの打設が午前と午後にもたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。（1試験の測定回数は3回とする）試験の判定は3回の測定値の平均値。 | <ul style="list-style-type: none"> 重要構造物※以外で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書（生産者が荷卸し時に行った検査データに基づき品質を証明する書面で、検査者及び証明者の検印のあるもの）等のみとすることができる。 骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502, 503）又は設計図書の規定により行う。 ※函渠（樋門・樋管含む）、橋台、橋脚、橋脚フーチング、RC擁壁、トンネル、コンクリートダム、砂防ダム、堰本体、排水機場本体、水門、共同溝本体 | |
| | | | 単位水量測定 | 「レディーミクストコンクリートの品質確保について」 | 1) 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2) 測定した単位水量が、配合設計±15を超え±20kg/m3の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 3) 配合設計±20kg/m3の指示値を越える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m3以内になることを確認する。更に、配合設計±15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 なお、管理値又は指示値を超える場合は1回に限り試験を実施することができる。再試験を実施したい場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。 | コンクリート（均しコンクリートを除く）の総使用量50m3以上 ※参考資料「単位水量測定実施フロー図」による。 | 示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m3、40mmの場合は165kg/m3を基本とする。 | |
| | | | スランプ試験 | JIS A 1101 | スランプ5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm | <ul style="list-style-type: none"> 荷卸し時 ・1回/日又は構造物の重要度と工事の規模の応じて20m3～150m3ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。 | <ul style="list-style-type: none"> 重要構造物※以外で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、又はレディーミクストコンクリート工場の品質証明書（生産者が荷卸し時に行った検査データに基づき品質を証明する書面で、検査者及び証明者の検印のあるもの）等のみとすることができる。 | |
| 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | ±1.5%（許容差） | | | ※重要構造物については、塩化物総量規制の項目を参照 | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|--------------------|---|------------------|-----------------|--|---|---|---|-------------|---|
| 23 コンクリートダム | 施工 | 必須 | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | (a)圧縮強度の試験値が、設計基準強度の80%を1/20以上の確率で下回らない。 (b)圧縮強度の試験値が、設計基準強度を1/4以上の確率で下回らない。 | 1回3ヶ 1.1ブロックリフトのコンクリート量500m3未満の場合1ブロックリフト当たり1回の割合で行う。なお、1ブロックリフトのコンクリート量が150m3以下の場合及び数種のコンクリート配合から構成される場合は監督員と協議するものとする。 2.1ブロックリフトコンクリート量500m3以上の場合1ブロックリフト当たり2回の割合で行う。なお、数種のコンクリート配合から構成される場合は監督員と協議するものとする。 3.ピア、埋設物周辺及び減勢工などのコンクリートは、打設日1日につき2回の割合で行う。 4.上記に示す基準は、コンクリートの品質が安定した場合の標準を示すものであり、打ち込み初期段階においては、2~3時間に1回の割合で行う。 | ・重要構造物※以外で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、又はレディミキストコンクリート工場の品質証明書（生産者が荷卸しに行った検査データに基づき品質を証明する書面で、検査者及び証明者の検印のあるもの）等のみとすることができる。 ※重要構造物については、塩化物総量規制の項目を参照 | | |
| | | | 温度測定（気温・コンクリート） | 温度計による。 | | 1回供試体作成時各ブロック打込み開始時終了時。 | | | |
| | | その他 | コンクリートの単位容積質量試験 | JIS A 1116 | 設計図書による | 1回2ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。 | 参考値：2.3t/m3以上 | | |
| | | | コンクリートの洗い分析試験 | JIS A 1112 | | 1回 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。 | | | |
| | | | コンクリートのブリージング試験 | JIS A 1123 | | 1回1ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。 | | | |
| | | | コンクリートの引張強度試験 | JIS A 1113 | | 1回3ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。 | | | |
| | | コンクリートの曲げ強度試験 | JIS A 1106 | | 1回3ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。 | | | | |
| 24 覆工コンクリート (NATM) | 材料 (JISマーク表示されたレディミキストコンクリートを使用する場合は除く) | 必須 | アルカリ骨材反応対策 | 徳島県土木工事共通仕様書による | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ | |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 設計図書による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ | |
| | | その他 | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021 | 絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 (砕砂・碎石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については適用を参照) | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | JIS A 5005 (コンクリート用砕砂及び碎石) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材-第1部：高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (コンクリート用スラグ骨材-第2部：フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3 (コンクリート用スラグ骨材-第3部：銅スラグ骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材-第4部：電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材) | | ○ |
| | | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 JIS A 5005 | 碎石 40%以下 砂利 35%以下 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。ただし、砂利の場合は、工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | | ○ |
| | | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308 | 粗骨材 碎石 3.0%以下 (ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外 (砂利等) 1.0%以下 細骨材 砕砂 9.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外 (砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上) | | | ○ |
| | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準値より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | ・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材の圧縮強度による試験方法」による。 | | ○ | |
| | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | | ○ | |
| | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | | ○ | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--------------------|---|------|--------------------|--|---|---|---|-------------|
| 24 覆工コンクリート (NATM) | 材料 (JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く) | その他 | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 JIS A 5005 | 細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下 | 砂，砂利： 工事開始前，工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 砕砂，砕石： 工事開始前，工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | ○ |
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | 工事開始前，工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | | | | ○ |
| | | | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308附属書C | 懸濁物質の量：2g/L以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内，終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前，工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。 | 上水道を使用している場合は試験に換え，上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。 | ○ |
| | | | | 回収水の場合： JIS A 5308附属書C | 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内，終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | | その原水は，上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。 | ○ |
| | 製造 (ブランド) (JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く) | その他 | 計量設備の計量精度 | | 水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内 | 工事開始前，工事中1回/6ヶ月以上 | レディーミクストコンクリートの場合，印字記録により確認を行う。 | ○ |
| | | | ミキサの練混ぜ性能試験 | バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2 | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8%以下 コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5%以下 圧縮強度の偏差率：7.5%以下 コンクリート内空気量の偏差率：10%以下 コンシステンシー (スランプ) の偏差率：15%以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | | ○ |
| | | | | 連続ミキサの場合： 土木学会規準JSCE-I 502-2013 | コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | | ○ |
| | | | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による | 2回/日以上 | レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ |
| | | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | | 1回/日以上 | | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|--------------------|-----------|------------|------------------|--|--|---|--|-------------|
| 24 覆工コンクリート (NATM) | 施工 | 必須 | スランブ試験 | JIS A 1101 | スランブ5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランブ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm | ・荷卸し時 1回/日又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20m ³ ～150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。 | | |
| | | | 単位水量測定 | 「レディーミクストコンクリートの品質確保について」 | 1) 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m ³ の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2) 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m ³ を超え±20kg/m ³ の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 3) 配合設計±20kg/m ³ の指示値を越える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m ³ 以内になることを確認する。更に、配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 なお、管理値又は指示値を超える場合は1回に限り試験を実施することができる。再試験を実施したい場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。 | コンクリート（均しコンクリートを除く）の総使用量50m ³ 以上 ※参考資料「単位水量測定実施フロー図」による。 | 示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m ³ 、40mmの場合は165kg/m ³ を基本とする。 | |
| | | | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。 (1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均値) | ・荷卸し時 1回/日又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20m ³ ～150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。なお、テストピースは打設場所で採取し、1回につき6個（σ7・3個、σ28・3個）とする。 | 示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m ³ 、40mmの場合は165kg/m ³ を基本とする。 | |
| | | | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | 原則0.3kg/m ³ 以下 | コンクリートの打設が午前と午後にもたがる場合は、事前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。 | ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502, 503)又は設計図書の規定により行う。 | |
| | | | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | ±1.5% (許容差) | ・荷卸し時 1回/日又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20m ³ ～150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。 | | |
| | | | その他 | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計図書による。 | 品質に異常が認められた場合に行う。 | |
| | コアによる強度試験 | JIS A 1112 | 設計図書による。 | 1回 品質に異常が認められた場合に行う。 | | | | |
| | 施工後試験 | 必須 | ひび割れ調査 | スケールによる測定 | 0.2mm | 本数 総延長 最大ひび割れ幅等 | | |
| | | | テストハンマーによる強度推定調査 | JIS A 1155 | 設計基準強度 | 目地間（ただし100mを超えるトンネルでは、100mを超えた箇所以降は、30m程度間隔）で、各3ヶ所の調査を行う。また、調査の結果、平均値が設計基準強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強度の85%以下となった場合は、その箇所の周辺において、再調査を5ヶ所実施。材齢28日～91日の間に試験を行う。 | 再調査の平均強度が、所定の強度が得られない場合、もしくは1ヶ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、コアによる強度試験を行う。 工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は監督員と協議するものとする。 | |
| | | | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計基準強度 | 所定の強度を得られない箇所付近において、原位置のコアを採取。 | コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷させないよう十分な検討を行う。 圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が得られない場合、もしくは1ヶ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、監督員と協議するものとする。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | | |
|---------------------|----|--|---|-----------------|---|--|---|---|---------------------------------|---|
| 25 吹付けコンクリート (NATM) | 材料 | 必須 | アルカリ骨材反応対策 | 徳島県土木工事共通仕様書による | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ | | |
| | | その他 (JISマーク表示されたレディミキストコンクリートを使用する場合は除く) | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 設計図書による。 | 細骨材は採取箇所又は、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所又は、品質の変更があるごとに1回。 | | ○ | | |
| | | 骨材の単位容積質量試験 | JIS A 1104 | | | | | | ○ | |
| | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 | | 絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 | | | | ○ | |
| | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308 | | 粗骨材 砕石 3.0%以下 (ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外 (砂利等) 1.0%以下 細骨材 砕砂 9.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外 (砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) | | | | ○ | |
| | | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | | 標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | | | ・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモル%圧縮強度による試験方法」による。 | ○ | |
| | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | | 圧縮強度の90%以上 | | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | ○ | |
| | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | | 細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下 | | 細骨材は採取箇所又は、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所又は、品質の変更があるごとに1回。 | | ○ | |
| | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | | 細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下 | | | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | ○ | |
| | | 粗骨材の粒形判定実績率試験 | JIS A 5005 | | 55%以上 | | 粗骨材は採取箇所又は、品質の変更があるごとに1回。 | | ○ | |
| | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ | |
| | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | | | | | | ○ | |
| | | 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場合 JIS A 5308附属書C | | 懸濁物質の量：2g/L以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | | 工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。 | 上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。 | ○ | |
| | | | 回収水の場合 JIS A 5308附属書C | | 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | | | その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。 | ○ | |
| | | その他 | 計量設備の計量精度 | | | 水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内 | | 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上 | ・レディミキストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 | ○ |
| | | ミキサの練混ぜ性能試験 | バッチミキサの場合 JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2 | | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8%以下 コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5%以下 圧縮強度の偏差率：7.5%以下 コンクリート内空気量の偏差率：10%以下 コンシステンシー (スランプ) の偏差率：15%以下 | | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | | | ○ |
| | | | 連続ミキサの場合 土木学会標準JSCE-I 502-2013 | | コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下 | | | | | ○ |
| | | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | | 設計図書による | | 2回/日以上 | | レディミキストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ |
| | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | | | | 1回/日以上。 | | | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|---------------------|-----------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|---|
| 25 吹付けコンクリート (NATM) | 施工 | 必須 | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | 原則0.3kg/m ³ 以下 | コンクリートの打設が午前と午後に行われる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。 | ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502, 503)又は設計図書の規定により行う。 | | |
| | | | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 土木学会規準JSCE F561-2013 | 1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。 (1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均値) | トンネル施工長40m毎に1回 材齢7日、28日 (2×3=6供試体)なお、テストピースは現場に配置された型枠に工事で使用するのと同じコンクリートを吹付け、現場で7日間及び28日間放置後、φ5cmのコアを切り取りキャッピングを行う。1回に6本 (σ7…3本, σ28…3本,)とする。 | ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502, 503)又は設計図書の規定により行う。 | | |
| | | | スランブ試験 | JIS A 1101 | スランブ5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランブ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm | ・荷卸し時 1回/日又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20m ³ ～150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。 | | | |
| | | | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | ±1.5% (許容差) | ・荷卸し時 1回/日又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20m ³ ～150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。 | | | |
| | | | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計図書による。 | 品質に異常が認められた場合に行う。 | | | |
| 26 ロックボルト (NATM) | 材料 | その他 | 外観検査 (ロックボルト) | ・目視 ・寸法計測 | 設計図書による。 | 材質は製造会社の試験による。 | | ○ | |
| | | | モルタルの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 設計図書による。 | 1) 施工開始前に1回 2) 施工中は、トンネル施工延長50mごとに1回 3) 製造工場又は品質の変更があるごとに1回 | | | |
| | 施工 | 必須 | モルタルのフロー値試験 | JIS R 5201 | | 1) 施工開始前に1回 2) 施工中又は必要の都度 3) 製造工場又は品質の変更があるごとに1回 | | | |
| | | | ロックボルトの引抜き試験 | 参考資料「ロックボルトの引抜き試験」による | | 掘削の初期段階は20mごとに、その後は50mごとに実施、1断面当たり3本均等に行う (ただし、坑口部では両側壁各1本)。 | | | |
| 27 路上再生路盤工 | 材料 | 必須 | 修正CBR試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-5 | 修正CBR20%以上 | ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前 | ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | | |
| | | | 土の粒度試験 | JIS A 1204 | 舗装再生便覧参照表-3.2.8 路上再生路盤用素材の望ましい粒度範囲による | 当初及び材料の変化時 | | | |
| | | | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | | | | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数PI：9以下 | | | | |
| | | | その他 | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | | | | | ○ | | |
| | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-185 砂置換法 (JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下の場合のみ適用できる | 基準密度の93%以上。 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上 | ・縮固め度は、個々の測定値が基準密度の93%以上を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・縮固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとする。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 ・1,000m ² に1回 (1,000m ² 未満の工事は1回)。なお、測定値が3個未満の場合は、平均値の規格値は適用しない。 | | | |
| | | | 土の一軸圧縮試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-68 | 設計図書による。 | 当初及び材料の変化時 | | | |
| | | | CAEの一軸圧縮試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-69 | | | | CAEの一軸圧縮試験とは、路上再生アスファルト乳剤安定処理路盤材料の一軸圧縮試験を指す。 | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | | 1～2回/日 | | | |
| | | | | | | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|---|-------------|---|
| 28 路上表層再生工 | 材料 | 必須 | 旧アスファルト針入度 | JIS K 2207 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | | |
| | | | 旧アスファルトの軟化点 | | | | | | |
| | | | 既設表層混合物の密度試験 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-91 | | | | | |
| | | | 既設表層混合物の最大比重試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-229 | | | | | |
| | | | 既設表層混合物のアスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-238 | | | | | |
| | | | 既設表層混合物のふるい分け試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-14 | | | | | |
| | | | 新規アスファルト混合物 | 「アスファルト舗装」に準じる。 | 同左 | | | | |
| | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-91 | 基準密度の96%以上 X10 98%以上 X6 98%以上 X3 98.5%以上 | ・ 締固め度は、個々の測定値が基準密度の96%以上を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・ 締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとする。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 ・ 1,000m ² に1回（1,000m ² 未満の工事は1回）。なお、測定値が3個未満の場合は、平均値の規格値は適用しない。 | 空隙率による管理でもよい。 | | |
| | | | 温度測定 | 温度計による。 | 110℃以上 | トラック1台毎 | 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2回） | | |
| | | | かきほぐし深さ | 「舗装再生便覧」付録-8に準じる。 | -0.7cm以内 | 1,000m ² 毎 | | | |
| | | その他 | 粒度（2.36mmフルイ） | 舗装調査・試験法便覧 [2]-14 | 2.36mmふるい：±12%以内 | 適宜 | 目標値を設定した場合のみ実施する。 | | |
| | | | 粒度（75μmフルイ） | 舗装調査・試験法便覧 [2]-14 | 75μmふるい：±5%以内 | | | | |
| | | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-238 | アスファルト量：±0.9%以内 | | | | |
| 29 排水性舗装工・透水性舗装工 | 材料 | 必須 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 「舗装施工便覧」3-3-2(3)による。 | ・ 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・ 小規模以下の工事：施工前 | ・ 中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ | |
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 | 砕石・玉砕、製鋼スラグ（SS） 表乾比重：2.45以上 吸水率：3.0%以下 | | | ○ | |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 粘土、粘土塊量：0.25%以下 | | | ○ | |
| | | | 粗骨材の形状試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-45 | 細長、あるいは扁平な石片：10%以下 | | | ○ | |
| | | | フィラーの粒度試験 | JIS A 5008 | 「舗装施工便覧」3-3-2(4)による。 | | | ○ | |
| | | | フィラーの水分試験 | JIS A 5008 | 1%以下 | | | ○ | |
| | | | その他 | フィラーの塑性指数試験 | JIS A 1205 | 4以下 | | | ○ |
| | フィラーのフロー試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-65 | | 50%以下 | | ○ | | | |
| | 製鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-77 | | 水浸膨張比：2.0%以下 | | ○ | | | |
| | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | | 砕石・玉砕、製鋼スラグ（SS）：30%以下 | | ○ | | | |
| | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | | 損失量：12%以下 | | ○ | | | |
| | 粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | | 軟石量：5%以下 | | ○ | | | |
| | | 針入度試験 | JIS K 2207 | 40(1/10mm)以上 | | ○ | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|------------------|------|------|--------------|--|--------------------|--|---|--|---------|
| 29 排水性舗装工・透水性舗装工 | 材料 | その他 | 軟化点試験 | JIS K 2207 | 80.0℃以上 | ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前 | ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ | |
| | | | 伸度試験 | JIS K 2207 | 50cm以上 (15℃) | | | ○ | |
| | | | 引火点試験 | JIS K 2265-1 JIS K 2265-2 JIS K 2265-3 JIS K 2265-4 | 260℃以上 | | | ○ | |
| | | | 薄膜加熱質量変化率 | JIS K 2207 | 0.6%以下 | | | ○ | |
| | | | 薄膜加熱針入度残留率 | JIS K 2207 | 65%以上 | | | ○ | |
| | | | タフネス・テナシティ試験 | 舗装調査・試験法便覧 [2]-244 | タフネス：20N・m | | | ○ | |
| | | | 密度試験 | JIS K 2207 | | | | ○ | |
| | プラント | 必須 | | 粒度 (2.36mmフルイ) | 舗装調査・試験法便覧 [2]-14 | 2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 印字記録による場合は、舗装施工便覧表-10.5.1による。 | ・中規模以上の工事：定期的又は随時。 ・小規模以下の工事：異常が認められたとき。 実施する場合の頻度 印字記録の場合：全数抽出・ふるい分け試験の場合：1~2回/日 | ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ |
| | | | | 粒度 (75μmフルイ) | 舗装調査・試験法便覧 [2]-14 | 75μmふるい：±5%以内基準粒度 印字記録による場合は、舗装施工便覧表-10.5.1による。 | | | ○ |
| | | | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法便覧 [4]-238 | アスファルト量：±0.9%以内 印字記録による場合は、舗装施工便覧表-10.5.1による。 | | | ○ |
| | | | | 温度測定 (アスファルト・骨材・混合物) | 温度計による。 | 配合設計で決定した混合温度。 | | | トラック1台毎 |
| | その他 | | | 水浸ホイールトラッキング試験 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-57 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | アスファルト混合物の耐剥離性の確認 | ○ |
| | | | | ホイールトラッキング試験 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-39 | | | アスファルト混合物の耐流動性の確認 | ○ |
| | | | | ラベリング試験 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-17 | | | アスファルト混合物の耐摩耗性の確認 | ○ |
| | | | | カンタプロ試験 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-111 | | | アスファルト混合物の骨材飛散抵抗性の確認 | ○ |
| | 舗設現場 | 必須 | | 温度測定 (初転任前) | 温度計による。 | | トラック1台毎 | 測定値の記録は、1日4回 (午前・午後各2回) | |
| | | | | 現場透水試験 | 舗装調査・試験法便覧 [1]-122 | X ₁₀ 1,000mL/15sec以上 X ₁₀ 300mL/15sec以上 (歩道箇所) | 1,000m ² ごと。 | | |
| | | | | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法便覧 [3]-97 | 基準密度の94%以上。 X ₁₀ 96%以上 X ₆ 96%以上 X ₃ 96.5%以上 ※歩道、路肩及び取合、支道における表層基層の密度については、測定値のすべてが90%以上を満足しなければならない。ただし、車道部と同一構造同一施工箇所の場合は、上記規格値による。 | ・締固め度は、個々の測定値が基準密度の94%以上を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・締固め度は、10個の測定値の平均値X ₁₀ が規格値を満足するものとする。また、10個の測定値が得たい場合は3個の測定値の平均値X ₃ が規格値を満足するものとするが、X ₃ が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X ₆ が規格値を満足していればよい。 ・1,000m ² につき1回測定 (1,000m ² 未満の工事は1回)。なお、測定値が3個未満の場合は、平均値の規格値は適用しない。 | | |
| | | | | 外観検査 (混合物) | 目視 | | 随時 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 |
|-----------------------------------|---------------|------|------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------|
| 30 プラント再生舗装工 | 材料 | 必須 | 再生骨材 アスファルト抽出後の骨材粒度 | 舗装調査・試験法 便覧 [2]-14 | | 再生骨材使用量500 tごとに1回。 | | ○ |
| | | | 再生骨材 旧アスファルト含有量 | 舗装調査・試験法 便覧 [4]-238 | 3.8%以上 | | | ○ |
| | | | 再生骨材 旧アスファルト針入度 | マーシャル安定度 試験による再生骨材の旧アスファルト性状判定方法 | 20(1/10mm)以上 (25℃) | 再生混合物製造日ごとに1回。 1日の再生骨材使用量が500 tを超える場合は2回。 1日の再生骨材使用量が100 t未満の場合は、再生骨材を使用しない日を除いて2日に1回とする。 | | ○ |
| | | | 再生骨材 洗い試験で失われる量 | 舗装再生便覧 | 5%以下 | 再生骨材使用量500 tごとに1回。 | 洗い試験で失われる量とは、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗前の75 μmふるいにとどまるものと、水洗後の75 μmふるいにとどまるものを気乾もしくは60℃以下の炉乾燥し、その質量の差からとめる。 | ○ |
| | | | 再生アスファルト混合物 | JIS K 2207 | JIS K 2207石油アスファルト規格 | 2回以上及び材料の変化 | | ○ |
| | プラント | 必須 | 粒度 (2.36mmフルイ) | 舗装調査・試験法 便覧 [2]-14 | 2.36mmふるい：±12%以内 再アス処理の場合、2.36mm：±15%以内 印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.9.5による。 | ・中規模以上の工事：定期的又は随時。 ・小規模以下の工事：異常が認められるとき。 実施する場合の頻度 印字記録の場合：全数 抽出ふるい分け試験の場合：1~2回/日 | ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が2,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ○ |
| | | | 粒度 (75 μmフルイ) | | 75 μmふるい：±5%以内 再アス処理の場合、75 μm：±6%以内 印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.9.5による。 | | | ○ |
| | | | 再生アスファルト量 | 舗装調査・試験法 便覧 [4]-238 | アスファルト量：±0.9%以内 再アス処理の場合、アスファルト量：±1.2%以内 印字記録による場合は舗装再生便覧表-2.9.5による。 | | | ○ |
| | | その他 | 水浸ホイール ラッキング試験 | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-57 | 設計図書による。 | 同左 | 耐水性の確認 | ○ |
| | | | ホイールラッキング試験 | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-39 | | | 耐流動性の確認 | ○ |
| | | | ラベリング試験 | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-17 | | | 耐磨耗性の確認 | ○ |
| | 舗設現場 | 必須 | 外観検査 (混合物) | 目視 | | 随時 | | |
| | | | 温度測定 (初転圧前) | 温度計による。 | | トラック1台毎 | 測定値の記録は、1日4回 (午前・午後各2回) | |
| | | | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-91 | 再アス混合物の場合、基準密度の94%以上。 X10 96%以上 X6 96%以上 X3 96.5%以上 再アス処理路盤の場合、基準密度の93%以上。 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上 ※歩道、路肩及び取合、支道における表層基層の密度については、測定値のすべてが90%以上を満足しなければならない。また、再アス処理路盤の場合は、測定値のすべてが85%以上を満足しなければならない。ただし、車道部と同一構造同一施工箇所の場合は、それぞれ上記規格値による。 | ・締固め度は、個々の測定値が基準密度の94%以上 (再アス処理路盤の場合は基準密度の93%以上) を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとする。また、10個の測定値が得たい場合は3個の測定値の平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 ・1,000m ² につき1回測定 (1,000m ² 未満の工事は1回)。なお、測定値が3個未満の場合は、平均値の規格値は適用しない。 | | |
| | 工場製作工 (鋼橋用鋼材) | 材料 | 必須 | 外観・規格 (主部材) | 現物照合、帳票確認 | | 現物とミルシートの整合性が確認できること。 規格、品質がミルシートで確認できること。 | |
| 機械試験 (JISマーク表示品以外かつミルシート照合不可な主部材) | | | | JISによる | JISによる | JISによる | 試験対象とする材料は監督員と協議のうえ選定する。 | |
| 外観検査 (付属部材) | | | | 目視及び計測 | | | | |

品質管理基準及び規格値


| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|----------|----|------|----------------------------------|---|--|--|--|-------------|--|
| 32 ガス切断工 | 施工 | 必須 | 表面粗さ | 目視 | 主要部材の最大表面粗さ 50μm以下 二次部材の最大表面粗さ 100μm以下 (ただし、切削による場合は50μm以下) | | 最大表面粗さとは、JIS B 0601 (2001) に規定する最大高さ粗さRzとする。 | | |
| | | | ノッチ深さ | ・目視 ・計測 | 主要部材：ノッチがあつてはならない 二次部材：1mm以下 | | ノッチ深さとは、ノッチ上縁から谷までの深さを示す。 | | |
| | | | スラグ | 目視 | 塊状のスラグが点在し、付着しているが、痕跡を残さず容易にはく離するもの。 | | | | |
| | | | 上縁の溶け | | わずかに丸みをおびているが、滑らかな状態のもの。 | | | | |
| | | その他 | 平面度 | 目視 | 設計図書による（日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく） | | | | |
| | | | ベベル精度 | 計測器による計測 | | | | | |
| | | | 真直度 | | | | | | |
| 33 溶接工 | 施工 | 必須 | 引張試験：開先溶接 | JIS Z 2241 | 引張強さが母材の規格値以上。 | 試験片の形状：JIS Z 3121 1号 試験片の個数：2 | ・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編18.4.4溶接施工法図-18.4.1開先溶接試験溶接方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。 | ○ | |
| | | | 型曲げ試験（19mm未満裏曲げ）（19mm以上側曲げ）：開先溶接 | JIS Z 3122 | 亀裂が生じてはならない。 ただし、亀裂の発生原因がブローホール又はスラグ巻き込みであることが確認され、かつ、亀裂の長さが3mm以下の場合には許容するものとする。 | 試験片の形状：JIS Z 3122 試験片の個数：2 | | ○ | |
| | | | 衝撃試験：開先溶接 | JIS Z 2242 | 溶接金属及び溶接熱影響部で母材の要求値以上（それぞれの3個の平均値）。 | 試験片の形状：JIS Z 2242 Vノッチ 試験片の採取位置：「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編18.4.4溶接施工法 図-18.4.2衝撃試験片 試験片の個数：各部位につき3 | | ○ | |
| | | | マクロ試験：開先溶接 | JIS G 0553に準じる。 | 欠陥があつてはならない。 | 試験片の個数：1 | | ○ | |
| | | | 非破壊試験：開先溶接 | 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編18.4.6外部きず検査 18.4.7内部きず検査の規定による | 同左 | 試験片の個数：試験片離手全長 | ・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編18.4.4溶接施工法図-18.4.1開先溶接試験溶接方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。 (非破壊試験を行う者の資格) ・磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験の種類に対応したJIS Z 2305（非破壊試験—技術者の資格及び認証）に規定するレベル2以上の資格を有していなければならない。 ・放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル2以上の資格とする。 ・超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル3の資格とする。 ・手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル2以上の資格とする。 | ○ | |
| | | | マクロ試験：すみ肉溶接 | JIS G 0553に準じる。 | 欠陥があつてはならない。 | 試験片の形状：「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編18.4.4溶接施工法 図-18.4.3すみ肉溶接試験（マクロ試験）溶接方法及び試験片の形状 試験片の個数：1 | ・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編18.4.4溶接施工法図-18.4.3すみ肉溶接試験（マクロ試験）溶接方法及び試験片の形状による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。 | ○ | |
| | | | 引張試験：スタッド溶接 | JIS Z 2241 | 降伏点は 235N/mm ² 以上、引張強さは 400～550N/mm ² 、伸びは20%以上とする。ただし溶接で切れてはいけない。 | 試験片の形状：JIS B 1198 試験片の個数：3 | なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し溶接施工試験を省略することができる。 | ○ | |
| | | | 曲げ試験：スタッド溶接 | JIS Z 3145 | 溶接部に亀裂を生じてはならない。 | 試験片の形状：JIS Z 3145 試験片の個数：3 | | ○ | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |
|--------|----|------|-------------------|--------------------------|--|---|---|--|--|
| 33 溶接工 | 施工 | 必須 | 突合せ継手の内部欠陥に対する検査 | JIS Z 3104 JIS Z 3060 | 試験で検出されたいさず法は、設計上許容される寸法以下でなければならない。ただし、寸法によらず表面に開口した割れ等の面状きずはあってはならない。なお、放射線透過試験による場合において、板厚が25mm以下の試験の結果については、以下を満たす場合には合格としてよい。 ・引張応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104附属書4（透過写真によるきずの像の分類方法）に示す2類以上とする。 ・圧縮応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104附属書4（透過写真によるきずの像の分類方法）に示す3類以上とする。 | 放射線透過試験の場合はJIS Z 3104による。超音波探傷試験（手探傷）の場合はJIS Z 3060による。 | <ul style="list-style-type: none"> 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編 表-解18.4.5に各継手の強度等級を満たす上での内部きずの許容値が示されている。なお、表-解18.4.5に示されていない継手の内部きずの許容値は、「鋼道路橋の疲労設計指針H14.3」が参考にてできる。 （非破壊試験を行う者の資格） 放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル2以上の資格とする。 超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル3の資格とする。 手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル2以上の資格とする。 | ○ | |
| | | | 外観検査（割れ） | ・目視 | あってはならない。 | 検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。目視は全延長実施する。ただし、疑わしい場合は、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を用いる | 磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験の種類に対応したJIS Z 2305（非破壊試験—技術者の資格及び認証）に規定するレベル2以上の資格を有していなければならない。 | | |
| | | | 外観形状検査（ビード表面のビット） | ・目視及びノギス等による計測 | 主要部材の突合せ継手及び断面を構成するT継手、角継手には、ビード表面にビットがあってはならない。その他のすみ肉溶接及び部分溶込み開先溶接には、1継手につき3個又は継手長さ1mにつき3個までを許容する。ただし、ビットの大きさが1mm以下の場合、3個を1個として計算する。 | 検査体制、検査方法を明確にした上で、目視確認により疑わしい箇所を測定する。目視は全延長実施する。 | | | |
| | | | 外観形状検査（ビード表面の凹凸） | | ビード表面の凹凸は、ビード長さ25mmの範囲で3mm以下。 | | | | |
| | | | 外観形状検査（アンダーカット） | | 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編18.4.6外部きず検査の規定による | | | 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編 表-解18.4.4に各継手の強度等級を満たすうえでのアンダーカットの許容値が示されている。表-解18.4.4に示されていない継手のアンダーカットの許容値は、「鋼道路橋の疲労設計指針H14.3」が参考にてできる。 | |
| | | | 外観検査（オーバーラップ） | ・目視 | あってはならない。 | 検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。 | | | |
| | | | 外観形状検査（すみ肉溶接サイズ） | ・目視及びノギス等による計測 | すみ肉溶接のサイズ及びのど厚は、指定すみ肉サイズ及びのど厚を下回ってはならない。ただし、1溶接線の両端各50mmを除く部分では、溶接長さの10%までの範囲で、サイズ及びのど厚ともに-1.0mmの誤差を認める。 | 検査体制、検査方法を明確にした上で、目視確認により疑わしい箇所を測定する。目視は全延長実施する。 | | | |
| | | | 外観形状検査（余盛高さ） | | 設計図書による。 設計図書に特に仕上げの指定のない開先溶接は、以下に示す範囲内の余盛りは仕上げなくてよい。余盛高さが以下に示す値を超える場合は、ビード形状、特に止端部を滑らかに仕上げるものとする。 ビード幅(B[mm])余盛高さ(h[mm]) B<15 : h≤3 15≤B<25 : h≤4 25≤B : h≤(4/25)・B | | | | |
| | | | 外観形状検査（アークスタッド） | | ・余盛り形状の不整：余盛りは全周にわたり包囲していなければならない。なお、余盛りは高さ1mm、幅0.5mm以上 ・クラック及びスラグ巻込み：あってはならない。 ・アンダーカット：するどい切欠状のアンダーカットがあってはならない。ただし、グラインダー仕上げ量が0.5mm以内に納まるものは仕上げ合格とする。 ・スタッドジベルの仕上がり高さ：（設計値±2mm）を超えてはならない。 | | | | |
| | | | その他 | ハンマー打撃試験 | ハンマー打撃 | 割れ等の欠陥を生じないものを合格。 | 外観検査の結果が不合格となったスタッドジベルについて全数、外観検査の結果が合格のスタッドジベルの中から1%について抜取り曲げ検査を行なうものとする。 | <ul style="list-style-type: none"> 余盛が包囲していないスタッドジベルは、その方向と反対の15°の角度まで曲げるものとする。 15°曲げて欠陥を生じないものは、元に戻すことなく、曲げたままにしておくものとする。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工 種 | 種 別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘 要 | 試験成績表等による確認 |
|-----------------------|-----|------|-------------|---------|----------|----------|---|-------------|
| 34 区画線工 (溶解式、高視認性) | 施工 | 必須 | 路面標示用塗料の散布量 | 空袋測定 | 設計値以上 | 1工事につき1回 | | |
| | | | 路面標示用塗料の温度 | 温度計による。 | 180～220℃ | 施工日毎に1回 | | |
| | | | ガラスビーズの散布量 | 散布試験 | 設計値以上 | 線幅毎に1回 | 線幅毎に実施した散布試験結果（工事で使用する日から6ヶ月以内のもの）を着手前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。 | |
| | | | | 空缶測定 | 設計値以上 | 1工事につき1回 | | |
| | | | プライマーの散布量 | 空缶測定 | 設計値以上 | 1工事につき1回 | | |



【ケーススタディー】

ケース① 側溝(19m³) + RC擁壁(48m³) + 重力式擁壁(18m³) = 85m³ の場合
 側溝 YES, NO → 20m³未満 → 1回又は品質証明書等
 RC擁壁 YES, YES, NO → 50m³毎に1回実施 → 1回 実施
 重力式擁壁 YES, NO → 20m³未満 → 1回又は品質証明書等

ケース② 橋台(120m³) + 根固め工(160m³) = 280m³ の場合
 橋台 YES, YES, NO → 50m³毎に1回実施 → 3回 実施
 根固め工 YES, NO → 150m³毎に1回実施 → 2回 実施

ケース③ 側溝(19m³) + 管渠(7m³) + その他①(18m³) + その他②(16m³) = 60m³ の場合
 側溝 YES, NO → 20m³未満 → 1回または品質証明書等
 管渠 YES, NO → 20m³未満 → 1回または品質証明書等
 その他①② YES, NO → 20m³未満 → 1回または品質証明書等
 主要構造物(コンクリートボリューム最大)で1回以上実施

ケース④ 砂防ダム(1,000m³)
 砂防ダム YES, YES, YES → 2回/日, または150m³毎に1回実施 → 7回実施

ロックボルトの引抜試験

(1) 計測の目的

ロックボルトの定着効果を確認することを目的とする。

(2) 計測の要領

ロックボルトの引抜試験方法に従って行う。

実施時期は施工後3日経過後とし、引抜試験耐力はロックボルト引抜耐力の80%程度以上とする。

(3) 結果の報告

測定結果は図4-1の要領で整理する。

(4) 試験後のボルトの処置

引抜試験の結果が荷重変位曲線図4-1のA領域に溜まっている状態の場合は、試験後のボルトはそのままとし、これを補うボルトは打設しないものとする。

図のB領域に入る場合には、その他のボルト状況を判断して施工が悪いと思われるものについては、試験したボルトを補うボルトを打設する。また、地山状況によると思われる場合には地中変位や、ロックボルトの軸力分布等を勘案して、ロックボルトの設計を修正する。




図4-1 ロックボルト引抜試験

(ロックボルトの引抜試験方法)

この方法はISRMの提案する方法に準拠したものである。

(International Society for Rock Mechanics, Commission on Standardization of Laboratory and Field Tests, Committee on Field Tests Document No.2.1974)

(1) 引抜試験準備

ロックボルト打設後に、載荷時にボルトに曲げを発生しないよう、図4-2のように反力プレートはボルト軸に直角にセットし、地山との間は早強軟膏を貼り付ける

(2) 引抜試験

引抜試験は、図4-3のようにセンターホールジャッキを用い、油圧ポンプで1ton毎の段階載荷を行って、ダイヤルゲージでボルトの伸びを読みとる。

(3) 全面接着式ボルトの場合の注意事項

(イ) 吹付コンクリートが施工されている時は、コンクリートを取り壊して岩盤面を露出させるか、あるいは、あらかじめ引抜試験用のロックボルトに、吹付コンクリートの付着の影響を無くすよう布等を巻いて設置して試験を行うのが望ましい。

ロックボルトに歪みゲージを貼付けて引抜試験の結果が得られている場合には、その結果を活用することにより、特に吹付コンクリートを取り壊す必要がない場合もある。

(ロ) 反力は、ロックボルトの定着効果としてピラミッド形を考慮する場合には、できるだけ孔等は大きいものを用い、ボルト周辺岩盤壁面は拘束しないこと。

(ハ) ロックボルトの付着のみを考慮する場合は、反力をできるだけロックボルトに近づけること。




図4-2 反力座の設置




図4-3 引抜試験概要図